

RENSA ETCHING

Peittausliuos

RENSA ETCHING on hapan, emulgoiva pesuliuos betonilattian peittämiseen. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 03.



RENSA ETCHING peittausliuosta käytetään maalaamattomien betonipintojen puhdistamiseen ja sementtiliiman poistamiseen ennen maalausta. Peittausliuoksen reagoiessa emäksisen sementtiliiman kanssa sen sisältämä metaanisulfonihappo neutraloituu. Reaktiossa muodostuu vettä ja suoloja, jotka voidaan huuhtoa pois vedellä. RENSA ETCHING sisältää myös emulgaattoria, joka lisää tuotteen puhdistustehoa.

RENSA ETCHING ja sitä seuraava vesihuuhtelu poistavat betonilattialta maalausta haittaavan sementtiliimakerroksen sekä lian, pintarasvan ja kalkkisuolat. Tuote ei poista betonin huokosiin imeytynyttä rasvaa ja öljyä, jotka on poistettava esim. hiomalla tai jyrsimällä. Tuote ei myöskään sovellu aikaisemmin maalattujen pintojen pesuun.

RENSA ETCHING täyttää OECD:n määrittelemät vaatimukset sekä EU-pesuaineasetuksen vaatimukset biohajoavuudelle (OECD 301B, EY 648 / 2004).



TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät, sertifikaatit ja luokitus	OECD 301B, EY 648 / 2004
Käyttökohteet	Lattiat
Alustasuositus	Betoni
Käytännön riittoisuus	N. 10 m ² / 1 l laimentamatonta pesuainetta. Laimennus: 1:2 (1 litra liuosta 2 litraan vettä). Riittoisuuteen vaikuttavat huomattavasti pinnan imevyys, likaisuus, ilman kosteus ym. tekijät.
pH	1
Varastointi	Ei saa jäätyä.
Pakkauskoot	1 l, 5 l, 10 l. Saatavuus vaihtelee maittain.

KÄYTTÖOHJEET

Käsittely

Laimennetaan vedellä suhteessa 1:2 (1 litra liuosta 2 litraan vettä).

Laimentamiseen käytetään muovista astiaa. Metalliasiast syöpyvät hapon vaikutuksesta.

Laimentaminen tulee tehdä niin, että RENSA ETCHING lisätään veteen. Tällä vältetään seoksen kuumeneminen ja roiskuminen.

BETONIPINTOJEN PEITTAUS

Laimennettua RENSA ETCHINGIÄ kaadetaan sihdillä varustetulla kastelukannulla tasaisesti lattialle. Liuoksen tasaista leviämistä autetaan harjalla. Sementtiliima liukenee voimakkaasti kuohuen. Jos sementtiliimaa on paksult, on liuosta levitettävä runsaammin. Pesuliuosta tarvitaan n. 0,3 l/m².

RENSA ETCHINGIN annetaan vaikuttaa n. 5 min, minkä jälkeen syntynyt neutraali suolaliuos työnnetään harjalla lattiakaivoon. Jos kaivoa ei ole, kerätään liete ämpäriin rikkalapion ja leveän kumilastan avulla. Peitattu alue huuhdellaan välittömästi vedellä ja vesi kerätään pois. Kun lattia on kuivunut 2 - 3 vrk, se on valmis maalattavaksi.

TURVALLISUUS

Varotoimet

Suojaus:

Käytettävä suojakäsineitä, suojavaatetusta ja silmäsuojaimia.

Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Työn aikana on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta tai käytettävä sopivaa hengityssuojainta.

Ensiapu:

Roiskeet iholle: Huuhtelee huolellisesti vedellä vähintään 10 minuutin ajan.

Roiskeet silmiin: Huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan. Hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon.

Lisätietoa tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta: www.teknos.com.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.