

**TRANEMO SVART**  
**MUSTA KEITTOMAALI - sivellinlevitys****MAALITYYPPI**

Perinteinen keittomaali. Suojaa puuta luonnonmukaisella tavalla. TRANEMO SVART antaa seinän hengittää niin, että vesihöyryt pääsevät haihtumaan maalikerroksen läpi. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 465. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

**KÄYTTÖ**

Aittojen, ulkorakennusten ja muiden vastaavien kohteiden maalaamattomat sahalautapinnat ja höyläämättömät hirsipinnat sekä aiemmin punamultamaalilla maalatut pinnat. Ei sovellu höylättyjen tai muilla maalityypeillä maalattujen pintojen käsittelyyn.

**TEKNISET TIEDOT****Kuiva-ainepitoisuus**

N. 32 paino-%

**Pigmentti**

Rautaoksidipigmentti

**Sideaine**

Keitettyä pellavaöljyä ja vehnä jauhoa

**Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)**

EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.

**Käytännön riittoisuus**n. 3 m<sup>2</sup>/l**Tiheys**

n. 1,2 g/ml

**Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH**

Päällemaalattavissa n. 4 h kuluttua  
Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

**Välineiden pesu**

Vesi

**Kiilto**

Täyshimmeä

**Värisävyt**

Musta

**Pakkauskoot**

Musta 10 L

**VAROITUSMERKINTÄ**

Katso käyttöturvallisuustiedote.

---

## KÄYTTÖOHJEET

### Pinnan esikäsitteleminen

Maalaamaton sahalauta ja karkea hirsipinta: Harjaa pois irtoava pöly ja lika sekä irtoavat puukuidut. Homeiset pinnat pestään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Pohjamaalaa metalliosat FERREX AQUA ruosteenestomaalilla.

Aikaisemmin punamullalla maalattu pinta: Poista pinnasta irtoava maali teräsharjalla tai korkeapainepesulla. Suojaa ruostuvat metalliosat FERREX AQUA ruosteenestomaalilla.

### Maalaus

Levitä maali leveällä ns. punamultasiveltimellä. Pohjusta ensin 10 - 20 % vedellä ohennetulla TRANEMO SVART keittomaalilla. Maalaa mahdollisimman ohuesti kunnes hyvä peitto on saavutettu.

Uudet pinnat maalataan kahteen kertaan, aikaisemmin punamultamaalilla maalatut pinnat yhteen tai kahteen kertaan.

Älä maalaa auringon lämmittämälle pinnalle. Silloin maali kuivuu liian nopeasti, mikä saattaa aiheuttaa maalin hilseilyä. Jos hilseilyä ilmenee, harjaa hilseilyt maali pois ja tee uusintamaalaus ohennetulla TRANEMO SVART keittomaalilla.

TRANEMO SVART sisältää rautaoksidipigmenttiä, joka on luonnonpigmentti. Tästä syystä pieniä sävyeroja saattaa esiintyä. Yhdistä siksi eri valmistuserien maalit samaan astiaan tai käytä luonnollisia rajakohtia, esim. kulmia.

HUOM! TRANEMO SVART sisältää rautasulfaattia, joka saattaa liueta maalipinnasta ja aiheuttaa ruosteläikkiä vaaleisiin rappaus- tai betonisokkeleihin, ja saattaa myös kellastuttaa vaaleita puupintoja.

### Maalausolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Paras maalaus sää on pilvipouta.

### Varastointi

Varastoidaan viileässä.  
Ei saa jäätyä.

---

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedoista ja järjestelmäselosteista.

---



FI\_1931\_Tuoteseloste.pdf