
TUOTETYYPPI	Vesiohenteinen, täyttävä pohjalakka. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 623. Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1-ryhmään . Tuotteelle on myönnetty Avainlippu-tunnuksen käyttöoikeus.
KÄYTTÖ	TOTAL soveltuu parketti- ja puulattioiden pohjalakkaukseen teräslastalla. Pintalakkaukseen käytetään Teknos Oy:n parkettilakkoja.

TEKNISEET TIEDOT	
Kuiva-ainepitoisuus	N. 34 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.
Käytännön riittoisuus	Kertasively teräslastalla: 20 - 25 m ² /l 3 levityskertaa teräslastalla: n. 10 m ² /l
Tiheys	n. 1,0 g/ml
Kuivumisaika, +20°C / RH 50 % - teräslastalevitys	30 - 60 min kuluttua Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Ohenne, välineiden pesu	Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä ja RENZA BRUSH pensselipesuaineella.
Värisävyt	Väritön
Pakkauskoot	Väritön: 5 L, 10 L

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Esikäsitely ja lakkaus**

Hio puupinta huolellisesti käyttäen viimeisenä hiomapaperia nro 100 tai hienompaa. Tiivistä raot oikaisuhiontojen yhteydessä GAP Parkettikitillä. Levitä TOTAL viimeistelyhionnan jälkeen ruostumattomalla teräslastalla. Lakan kuivuttua väliho tarvittaessa esim. verkon- tai paperinkarkeudella 120. Toista teräslastasively kaksi kertaa. Pohjalakkauksen valmistuttua suorita pintalakkauksen Teknos Oy:n valmistamalla pintalakalla.

Vesiohenteinen pohjalakka aiheuttaa lievää puun "tikkuuntumista". Mikäli lopullisesta pinnasta halutaan ehdottoman sileä, väliho puupinta kevyesti ensimmäisen teräslastasivelyn jälkeen.

Pintalakkausta ei saa suorittaa ennen kuin koko pohjalakkakerros on täysin kuivunut.

Lakkausolosuhteet

Lakattavan pinnan tulee olla kuiva.

Puun kosteuden tulee olla 7 ± 2 painoprosenttia.

Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla +18 - 24 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 40 - 60 %.

LISÄTIETOJA

Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa yli +1 °C:n lämpötilassa on 1 vuosi.

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_2301_Tuoteseloste.pdf