

| | | |
|--|---|---|
| TUOTETYYPPI | Liuteohenteinen puuöljy ulkokäyttöön. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 741. | |
| KÄYTTÖ | Luonnonöljy ulkokäyttöön terassilattioiden ja ulkokalusteiden suojaamiseen. Muita kohteita ovat aidat, ritilät, ovet ja portaat. Lämpökäsitellylle ja kestopuulle sekä eksoottisille puulajeille. Levitetään puhtaalle, kuivalle puupinnalle siveltimellä, sienellä tai upottamalla. Suojaa puupintoja kosteudelta, likaantumiselta ja värillisenä auringon UV-säteilyltä. Vähentää puupinnan halkeilua. Parhaimman kestävyys saavuttamiseksi käsittely WOODEX WOOD OILILLA uusitaan vuosittain. Ei sovi kasvihuoneisiin, kasvilavoihin eikä eläinsuojiiin. | |
| TEKNISET TIEDOT | | |
| Kuiva-ainepitoisuus | N. 30 tilavuus-% | |
| Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) | Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin. | |
| Käytännön riittoisuus | Sahalauta Höylälauta | 5 - 8 m ² /l 8 - 10 m ² /l |
| Tiheys | n. 0,85 g/ml | |
| Kuivumisaika, +23°C - kosketuskuiva - kuiva | 8 tunnin kuluttua 16 tunnin kuluttua Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa. | |
| Ohenne, välineiden pesu | Käytetään ohentamattomana. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen TEKNOSOLV 1621:llä (lakkabensiini). | |
| Kiilto | Imeytyy puuhun eikä tavallisesti muodosta näkyvää kalvoa. | |
| Värisävyt | Väritön, ruskea, harmaa ja kuultavat sävyt. | |
| Säänkestävyys | Jatkuvan säärasituksen alaisille pinnoille uusintakäsittely on tarpeellinen kerran vuodessa. | |
| Pakkauskoot | Ruskea 0,9 L, 2,7 L, 9 L Harmaa 0,9 L, 2,7 L, 9 L Väritön 0,9 L, 2,7 L, 9 L | |

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely

Käsiteltävä pinta puhdistetaan. Tarvittaessa käsiteltävät pinnat pestään RENSA TERRACE terassipesuaineella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua. Irtonainen ja heikosti kiinni oleva aines sekä hauras pintapuu poistetaan. Käsittelemätön puu suositellaan pohjustettavaksi WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. Vanhat maali- tai lakkakerrokset on poistettava ennen käsittelyä.

Käsittely

Ennen käyttöä tuote sekoitetaan huolellisesti purkin pohjaa myöten.

Tuotetta on sekoitettava toistuvasti purkin pohjaa myöten myös käytön aikana. Pinta käsitellään 1-2 kertaan siveltimellä, sienellä tai upottamalla. Käsittely uusitaan tarvittaessa puun laadusta riippuen. Mahdollinen ylimääräinen öljy pyyhitään pois.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun suhteellisen kosteuden tulee olla alle 20 % puun painosta.

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1704_Tuoteseloste.pdf