

ABZIEHLACK LM 1938-00

Vernis pelable monocomposant à solvants

ABZIEHLACK LM 1938-00 génère un film de vernis élastique procurant une protection temporaire aux pièces de machine métalliques, outils, etc., non revêtus, pendant le transport et le stockage. Le produit est un revêtement protégeant en cas d'exposition à l'humidité et de sollicitations mécaniques, et protégeant aussi les surfaces métalliques, par ex. lors de processus galvaniques ou dans les cabines de pistelage.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matières solides	Env. 19% du poids
Rendement superficiel théorique	520 g/m ² ; 1.9 m ² /kg
Gamme de couleurs	Blanc.
Diluant	OWEDUR 5046-98
Densité	Env. 0,95 g/ml
Stockage	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C. Stocker dans des récipients hermétiques.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la surface	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile.
Méthode d'application	Pulvérisation traditionnelle, Brosse Remarques: Pour une bonne pelabilité, appliquer 2 ou 3 couches en mode mouillé/mouillé (épaisseur de film sec > 100 µm).

Les surfaces revêtues de vernis pelable ne doivent pas être exposées aux intempéries, sinon la pelabilité n'est plus assurée. Le produit n'est pas conçu pour la protection de surfaces vernies. Les solvants organiques contenus dans le produit peuvent attaquer les vernis, ce qui peut conduire à une structure adhérente.

Application Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

APPLICATION					
	Viscosité DIN 4 mm	Dilution	Buse en mm	Pression en bar	Nombre de passes
Pistolet à gravité	38"	non dilué	2	2.8-3.5	

Conditions d'application Température ambiante et de produit optimale: 15-25 °C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10 °C.

Temps de séchage +23 °C / 65% RH

- exempt de poussière après 10 minutes

- sec au toucher après 60 minutes

- entièrement sec après 60 minutes

Nettoyage Laver l'équipement immédiatement après utilisation. OWEDUR 5046-98 ou OWECELL D 1500-98.

SANTE ET SECURITE

Mesures de sécurité et de précaution Voir la Fiche de Données de Sécurité.

Premiers soins Nous recommandons le port de vêtements de protection individuelle, même dans les cas où aucune réglementation locale n'est en vigueur.
CH : Les précautions selon les prescriptions locales (SUVA) en matière d'hygiène et d'équipement doivent être respectées.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas déchargé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.