

ALPOLAN SPRITZSPACHTEL 1090-00

Agent garnissant bicomposant, à solvants, pour l'intérieur

ALPOLAN SPRITZSPACHTEL 1090 est un mastic à projeter bicomposant, à solvants, à séchage rapide, se caractérisant par un haut pouvoir garnissant, facile à poncer. Le produit se prête particulièrement à l'isolation de bois riches en tanins.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Certificats, agréments et classification	EN 71-3
Domaines d'application	Meubles, Cuisines, Meubles de cuisine, Portes intérieures
Liant	Polyester
Matières solides	Env. 63% du poids
Composé organique volatil (COV)	Env. 491 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique.
Rendement superficiel théorique	150 g/m ² ; 6.6 m ² /kg
Gamme de couleurs	Blanc. Noire.
Durcisseur	Comp. B : ALPOLAN 1091-99
Taux de mélange (A:B)	4:1 par poids
Durée de vie en pot, 23 °C	4 h
Diluant	VERDÜNNER 0950-98, VERDÜNNER 1300-98.
Densité	Env. 1,35 g/ml
Stockage	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C. Stocker dans des récipients hermétiques.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la surface	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. Suppression de l'enduit: ponçage, décapage
Méthode d'application	Pulvérisation traditionnelle, HVLP spraying, Pulvérisation airless, Pulvérisation sans air à commande pneumatique

Application

Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

CONSEILS D'APPLICATION					
Dérivés du bois, panneaux revêtus d'un film d'apprêt et matières plastiques					
	Produit	Quantité appliquée			
Ponçage préliminaire support bois	Au grain 180-220				
Traitement préalable film d'apprêt	Nettoyage avec SPEZIALBENZIN 0530-98				
et	suivi d'un ponçage de la feuille avec un grain 180-220				
Couche de fond	ALPOLAN SPRITZSPACHTEL 1090	150-200 g/m ²			
Ponçage intermédiaire	Au grain 220-280				
Couche de fond	ALPOLAN SPRITZSPACHTEL 1090	150-200 g/m ²			
Revernissage	Laque de finition au choix				
Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.					
APPLICATION					
	Viscosité DIN 4 mm	Dilution	Buse en mm	Pression en bar	Nombre de passes
Pistolet à gravité	30-35"	5-10 %	1.8-2.2	3.4	1-2
Pistolet à succion	30-35"	5-10 %	1.8-2.2	3.4	1-2
Giclage Airless / Airmix	50-60"	0-5 %	0.23-0.28		1-2
HVLP	30-35	5-10 %	1.8.2.2	3.4	1-2

Conditions d'application

Température ambiante et de produit optimale: 15-25 °C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10 °C.

Temps de séchage

+23 °C / 65% RH

- exempt de poussière

après 10 minutes

- sec au toucher

après 30 minutes

- recouvrable

après 4-6 heures

- apte au sablage

après 4-6 heures

Prévoir un temps d'évaporation d'au moins 15 minutes avant le séchage forcé.

Nettoyage

Laver l'équipement immédiatement après utilisation. VERDÜNNER 1300-98 ou VERDÜNNER 0950-98.

SANTE ET SECURITE**Mesures de sécurité et de précaution**

Voir la Fiche de Données de Sécurité.

Premiers soins

Nous recommandons le port de vêtements de protection individuelle, même dans les cas où aucune réglementation locale n'est en vigueur.

CH : Les précautions selon les prescriptions locales (SUVA) en matière d'hygiène et d'équipement doivent être respectées.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas déchargé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.