

AQUAFILLER 6400-00

Ґрунтовка

Водорозчинна акрилова ґрунтовка високої міцності.



Застосування: Для дерев'яних рам і дверей, а також плит МДФ і ДВП всередині приміщень. Може також використовуватися як ґрунтовка для дерево-алюмінієвих вікон на частинах, захищених від атмосферних впливів. Перед використанням продукту слід звернутися до виробника, щоб перевірити придатність продукту для певного об'єкта.

AQUAFILLER 6400-00 швидко сохне і легко шліфується. AQUAFILLER 6400-00 створює поверхню з хорошими проникними властивостями, на яку можна наносити поверхневі фарби на водній основі.

AQUAFILLER 6400-00 можна використовувати, наприклад, для дерево-алюмінієвих вікон, але не безпосередньо на вулиці.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Об'єкти для нанесення	Міжкімнатні двері
Рекомендована поверхня	МДФ, Деревина м'яких порід
Зв'язуюче	Акрил
Сухий залишок	Прибл. 54 ±2 % за об'ємом Прибл. 70 ±2 % за масою
Загальна маса сухого залишку	Прибл. 1100 г/л
Леткі органічні сполуки (VOC)	Прибл. 18 г/л (Директива 2010/75/EU) Надане значення VOC є середнім значенням для продукції заводського виробництва, і, отже, воно може відрізнятися між окремими продуктами, на які поширюється дана Технічна специфікація.
Теоретичні витрати	6,6 м ² /л (мокра плівка 150 мкм, суха плівка 82 мкм) 3,3 м ² /л (мокра плівка 150 мкм, суха плівка 165 мкм)
Кольори	Білий.
Блиск (60°)	Матовий
Розчинник	Вода.

Зберігання

Стійкість при зберіганні вказана на етикетці. Зберігати в щільно закритій тарі. Найкраща температура зберігання +10 °C – +25 °C.

Не допускайте замерзання.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка поверхні

Поверхня повинна бути чистою і сухою.
Вологість деревини має бути менше 20 %.

Метод нанесення

Розпилювач

Нанесення

Ретельно перемішайте перед використанням.

Умови нанесення

Під час нанесення і висихання температура навколишнього середовища, поверхні і продукту повинна бути вище +15 °C, а відносна вологість повітря – нижче 80 %.
Найкращий результат досягається при температурі повітря +23 °C – +38 °C, відносній вологості повітря 50–70 % і хорошій вентиляції.

Розведення

Рекомендується використовувати нерозбавленим, але за необхідності можна розбавити водою (0–10 %).

Час висихання

+23 °C / 50 % RH (скляна пластина 120 мкм)

- від пилу

10 хв.

- суха на дотик

20 хв.

- нанесення наступного шару

1 год

Час висихання вказаний орієнтовний, оскільки продукт призначений для використання на дерев'яних основах.

Очищувач

Вода.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Техніка безпеки та запобіжні заходи

Див. «Паспорт безпеки».

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Цей продукт призначений виключно для професійного використання. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті www.teknos.com. Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.