

AQUATOP 2012-02

Pinnavärv

AQUATOP 2012 on vesilahuseline akrüülaluseline pealiskvärv, mis on kiirelt kuivav.



Kasutamine: Puit-alumiinium aknaraamide osad, mida kaitstakse ilmastikumõjude eest. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.

TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	M1 klassifikatsioon
Tavaline kasutusvaldkond	välisüksed, aknad
Pinnasoovitus	okaspuid
Kuivainesisaldus	38 ±2 mahu-%
Tahke aine osakaal	ca 600 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 36 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Teoreetiline kulu	6,6 m ² /l (märg kiht 150 µm, kuiv kiht 60 µm)
Värvitoonid	Valge.
Läikeaste (60°)	Poolmatt
Lahusti	Vesi.
Säilitamine	Ei tohi jäätuda. Ladustamise temp. + 10 - + 25 °C

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Pind peab olema puhas ja kuiv. Puidu niiskus alla 20 %. Eeltöötlemist vajavad puitpinnad, mis ei vasta kestvusklassile 3, EN 350:2016. Teknos pakub valikut EN 599-1 nõudmistele vastavaid kaitseaineid, palun kontakteeruge Teknosega lisainfo saamiseks. Kruunpahtliks soovitatakse epokitti TEKNOPOX-KITTI 100 ja vahekihiks pärast kruunimist sobivat kergtäitepahtlit.
Kruunimine	Kruunimiseks võib kasutada toodet AQUA PRIMER 3130-00 või ANTISTAIN AQUA 2901-52.
Pealekandmismeetod	õhuvaba pihustamine, õhulisandiga kõrgsurvepihustamine, elektrostaatiline pihustamine
Pealekandmine	Segada hoolikalt.

Värvimistingimused	Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +15 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Parim lõpptulemus saadakse, kui õhu temp. kuivamise ajal on +23 - +38 °C, õhu suht. niiskus on 50-70 % ja õhuvahetus on hea.
Kuivamisajad	+23 °C / 50% RH (sile pind 120 µm)
- tolmukuiv	Ca 30 min
- puutekuiv	Ca 40 min
- pealevärvitav	1 - 2 h
	Kuivamisajad on suhtelised, sõltuvalt puidu omadustest ja kuivamistingimustest.
Töövahendite pesu	Vesi.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.