

AQUATOP 2012-02

Pintamaali

AQUATOP 2012-02 on vesiohenteinen, akryyliperustainen nopeasti kuivuva pintamaali.



Käyttö: Puu-alumiini-ikkunoiden sääräsituksilta suojatut osat. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät, sertifikaatit ja luokitus	M1-luokitus
Käyttökohteet	Ulko-ovet, Ikkunat
Alustasuositus	Havupuu
Kuiva-ainepitoisuus	38 ±2 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus	N. 600 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 36 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Teoreettinen riittoisuus	6,6 m ² /l (märkäkalvo 150 µm, kuivakalvo 60 µm)
Värisävyt	Valkoinen.
Kiilto (60°)	Puolihimmeä
Ohenne	Vesi.
Varastointi	Ei saa jäätyä. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Puun kosteuden tulee olla alle 20 %. Esikäsittely vaaditaan puualustoille, jotka eivät vastaa kestävyysluokkaa 3, EN 350: 2016. Teknoksella on valikoima puunsuojatuotteita, jotka täyttävät standardin EN 599-1 vaatimukset. Ota yhteyttä Teknokseen saadaksesi lisätietoja. Pohjakittaukseen suositellaan TEKNOPOX-KITTI 100 epoksikittiä ja väläkittaukseen pohjamaalauksen jälkeen tarkoitukseen soveltuvaa hienosilotetta.
Pohjustus, pohjamaalaus	Pohjamaalina voidaan käyttää AQUA PRIMER 3130-00:a tai ANTISTAIN AQUA 2901-52:ta.
Levitysmenetelmä	Ilmaton korkeapaineruiskutus, Ilma-avusteinen korkeapaineruiskutus, Sähköstaattinen ruiskutus
Käsittely	Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.

Käsittelyolosuhteet	Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Paras lopputulos saadaan, kun ilman lämpötila on +23 °C - +38 °C, ilman suhteellinen kosteus on 50 - 70 % ja ilmanvaihto on hyvä.
Kuivumisaika	+23 °C / 50 % RH (lasi 120 µm)
- pölykuiva	n. 30 min
- kosketuskuiva	n. 40 min
- päällemaalattavissa	1 - 2 h
	Kuivumisajat ovat viitteellisiä, koska tuote on tarkoitettu käytettäväksi puupohjaisilla alustoilla.
Välineiden pesu	Vesi.

TURVALLISUUS

Varotoimet Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.