

AQUATOP VIRTA 38

Pintamaali ruiskulevitykseen

AQUATOP VIRTA 38 on puolikiiltävä, vesiohenteinen teollinen pintamaali ulkokäyttöön tuleville puupinnoille, kuten ikkunoille ja oville.

AQUATOP VIRTA 38:n nopeasti kuivuva koostumus mahdollistaa erinomaisen varhaisen vedenkeston ja pinkattavuuden eri lämpötila- ja kosteusolosuhteissa. Tuotteella on myös erinomaiset levitysominaisuudet, jotka auttavat saavuttamaan sileän ja tasaisen lopputuloksen.



TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät, sertifikaatit ja luokitus	EN 927-2, EPD, M1-luokitus, A+ Émissions l'air intérieur
Käyttökohteet	Kasvihuoneet, Ulko-ovet, Ikkunat, Ikkunaluukut, Ulkoverhoukset
Alustasuositus	Kovapuu, Käsitelty puu, Havupuu
Kuiva-ainepitoisuus	Perusmaali 1: N. 35 tilavuus-%, n. 45 paino-% Perusmaali 3: N. 32 tilavuus-%, n. 35 paino-% Perusmaali T: N. 32 tilavuus-%, n. 35 paino-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 23 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Teoreettinen riittoisuus	3-7 m ² /l
Värisävyt	Perusmaalit 1, 3 sekä Base T (valkoiset, peittävät ja kuultavat sävyt)
Sävytysjärjestelmä	Teknocolor
Kiilto (60°)	Puolikiiltävä
Varastointi	Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C. Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa: katso parasta ennen -päiväys etiketistä. Pakkaukset tulee sulkea huolellisesti käytön jälkeen.
Pakkauskoot	Saatavana vakiopakkauskooina.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteleminen	Puupinnalla ei saa olla puupölyä tai muita epäpuhtauksia. Puun kosteuden tulee olla noin 13 %, ei yli 15 %. Esikäsitteleminen vaaditaan puualustoille, jotka eivät vastaa kestävyysluokkaa 3, EN 350: 2016. Teknoksella on valikoima puunsuojatuotteita, jotka täyttävät standardin EN 599-1 vaatimukset. Ota yhteyttä Teknokseen saadaksesi lisätietoja.
---------------------------------	--

Levitysmenetelmä

Ilmaton korkeapaineruiskutus, Ilma-avusteinen korkeapaineruiskutus,
Sähköstaattinen ruiskutus

Käsittely	Suutin	Paine	Lisäilma
	Ilmaton korkeapaineruiskutus 0,28 mm	100-110 bar	
	Ilma-avusteinen korkeapaineruiskutus 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar

Käsittelyolosuhteet

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.
Levityksen aikana lämpötilan on oltava 15 °C ja 40 °C:een välillä, ja ilman
suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Märkäkalvonpaksuus 150 - 300 µm.

Ohentaminen

Tuote toimitetaan käyttövalmiina.

Kuivumisaika

+23 °C / 50 % RH

- käsittelykuiva

2-3 h

- hiottavissa ja uudelleen

3-4 h

käsiteltävissä

Kuivumisajat ovat viitteellisiä ja saattavat vaihdella puun laadun, lämpötilojen,
kosteuden, ilmanvaihdon ja maalikerroksen paksuuden mukaan. Kuivumisaikaa
voidaan lyhentää käyttämällä erityisiä kuivausmenetelmiä kuivumisen
jouduttamiseksi.

Lisätietoa käsittely-yhdistelmästä

AQUATOP VIRTÄ 38 on osa maalausjärjestelmää, jossa kuivakalvonpaksuuden
tulee olla vähintään 100 µm.
Värittömän tuotteen käyttöä ei suositella sääräsitukseen joutuville puupinnoille.

Välineiden pesu

Vesi.

TURVALLISUUS

Varoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.