

# AQUATOP VIRTA 38

## Finitura per l'applicazione a spruzzo

AQUATOP VIRTA 38 è una finitura industriale semilucida a base d'acqua progettata per applicazioni su legno per esterni, adatta a finestre e porte. AQUATOP VIRTA 38 è una formulazione a essiccazione rapida con eccellente resistenza all'umidità iniziale e proprietà sigillanti in un ampio intervallo di temperature e livelli di umidità. Il prodotto offre inoltre eccellenti proprietà applicative, favorendo una finitura liscia e uniforme.



### DATI TECNICI

<b>Certificati, approvazioni e classificazione</b>	EN 927-2, EPD, M1 classificazione, A+ Émissions l'air intérieur
<b>Impieghi tipici</b>	Verande, Porte, Finestre, Persiane, Rivestimenti esterni
<b>Substrato raccomandato</b>	Legno duro, Legno modificato, Legno tenero
<b>Residuo secco</b>	Base 1: Ca. 35 % di volume, ca. 45 % di peso Base 3: Ca. 32 % di volume, ca. 35 % di peso Base T: Ca. 32 % di volume, ca. 35 % di peso
<b>Composto organico volatile (COV)</b>	Ca. 23 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Il valore VOC fornito è il valore medio per i prodotti fabbricati in fabbrica e di conseguenza sarà soggetto a variazioni tra i singoli prodotti coperti dalla presente scheda tecnica.
<b>Quantità di applicazione teorica</b>	3-7 m <sup>2</sup> /l
<b>Colori</b>	Base 1, 3 e Base T (bianco, colori opachi e trasparenti).
<b>Sistema di colorazione</b>	Teknocolor
<b>Grado di lucentezza (60°)</b>	Semilucida
<b>Conservabilità</b>	La temperatura di conservazione è +5 °C - +30 °C. Durata di conservazione a recipiente integro: Vedi l'etichetta "Data di scadenza". Tenere il recipiente ben chiuso dopo ogni uso.
<b>Confezione</b>	Disponibile in una gamma di confezioni standard.

## ISTRUZIONI PER L'USO

### Preparazione della superficie

Il legno deve essere privo di polvere e impurità. Il tenore di umidità del legno deve essere pari circa al 13 % e non deve superare il 15 %. I substrati di legno che non soddisfano la classe di durezza 3, EN 350:2016, richiedono un pretrattamento.

Teknos offre una gamma di prodotti conservanti conformi ai requisiti della norma EN 599-1, si prega di contattare Teknos per ulteriori informazioni.

### Metodo di applicazione

Spruzzatura Airless, Airless con aria assistita, Spruzzatura elettrostatica

### Applicazione

Ugello	Pressione	Supporto aria
Airless piatto 0,28 mm	100-110 bar	
Airless con aria assistita piatto 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar

### Condizioni di applicazione

Mescolare il prodotto prima dell'uso.

Applicare a temperature comprese tra 15 °C e 40 °C e livelli di umidità inferiori all'80% di umidità relativa.

Gamma di spessore dello strato 150-300 µm umido.

### Diluizione

Il prodotto è consegnato pronto all'uso.

### Essiccazione

+ 23 °C / 50 % UR

#### - essiccazione maneggiabile

2-3 ore

#### - adatto per la carteggiatura e la finitura

3-4 ore

I tempi di essiccazione sono approssimativi e possono variare in funzione della qualità del legno, delle temperature, dell'umidità, della ventilazione e dello spessore dello strato. I tempi di essiccazione possono essere ridotti ricorrendo a sistemi di essiccazione speciali (essiccazione forzata).

### Sistema di rivestimento

AQUATOP VIRTÀ 38 fa parte di un sistema di rivestimento in cui lo spessore dello strato asciutto deve essere  $\geq 100 \mu\text{m}$ .

Se le parti sono esposte alle intemperie, non utilizzare mai la finitura incolore come finitura finale.

### Pulizia

Acqua.

## SALUTE E SICUREZZA

### Misure di sicurezza e precauzione

Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Le informazioni succitate hanno carattere normativo e si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche. Le informazioni non sono vincolanti e non possiamo accettare alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro fuori dal nostro controllo. Perciò l'acquirente o l'utente non è esentato dall'obbligo di testare l'idoneità dei nostri prodotti per scopi e metodi applicativi specifici in base alle effettive condizioni di applicazione. La nostra responsabilità copre esclusivamente i danni causati dai difetti presenti nei prodotti forniti da Teknos. Questo prodotto è destinato esclusivamente a un uso professionale. Questo implica che l'utente possieda una conoscenza sufficiente per l'uso corretto del prodotto sia in relazione agli aspetti tecnici sia alla sicurezza sul lavoro. Le versioni più aggiornate delle schede tecniche e delle schede di dati di sicurezza sono disponibili sul nostro sito web [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Tutti i marchi registrati riportati in questo documento sono proprietà esclusiva di Teknos Group o delle sue società affiliate.