

# ETERNO 2102-15

## Lösemittelhaltiger 1K-Endbeschichtung für den Innen- und Aussenbereich

ETERNO 2102 ist ein lösemittelhaltige, aromatenfreie, gut füllende und strapazierfähige 1K-Endbeschichtung. Das Produkt zeichnet sich durch gute Beständigkeit gegenüber Wasser, Öl, Fett und Alkohol sowie einer sehr guten Wetterbeständigkeit aus.



### TECHNISCHE DATEN

<b>Festkörpergehalt</b>	Ca. 46 Gew.-%
<b>Flüchtige organische Verbindung (VOC)</b>	Ca. 483 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Der angegebene VOC-Wert ist der Durchschnittswert für werkseitig hergestellte Produkte und kann daher für Produktvarianten variieren, die in diesem technischen Datenblatt behandelt werden.
<b>Theoretischer Verbrauch</b>	100 g/m <sup>2</sup> ; 10 m <sup>2</sup> /kg
<b>Farbtöne</b>	Farblos.
<b>Glanzgrad (60°)</b>	15
<b>Verdünner</b>	TERPENTINERSATZ 4214-98
<b>Dichte</b>	ca. 0,903 g/ml
<b>Lagerung</b>	Bei Temperaturen von +5°C - +30°C lagern. Muss in dicht schließender Verpackung aufbewahrt werden.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

<b>Oberflächenvorbereitung</b>	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Anstrich-Entfernung: Abschleifen
--------------------------------	---

**Auftragen**

Produkt vor jedem Gebrauch mehrere Minuten gut, ggf. maschinell, aufrühren oder schütteln.

Aufbauberatung					
Holzuntergrund roh					
	Produkt			Auftragsmenge	
Vorschleif	Mit Korn 100-150				
Grundierung	TURVANOL BIP 2075 allseitig				
Trocknung	mindestens 48 Stunden				
Zwischenschleif	Korn 180-220				
Überlackierung	ETERNO 2102			1-2x 100 g/m <sup>2</sup>	
Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.					
APPLIKATION					
	Viskosität DIN 4 mm	Verdünnung	Düse in mm	Druck in bar	Spritzgänge
Flieβbecher	18"	10-25%	1.5-1.8	2.5-3.5	1-2x 100 g/m <sup>2</sup>

**Arbeitsbedingungen**

Optimale Umgebungs- und Produkttemperatur: 15-25°C. Nicht unter +10°C verarbeiten. Vermeiden Sie eine Anwendung bei direkter Sonneneinstrahlung.

**Trocknungszeit**

+23°C / 65% RH

**- staubtrocken**

nach 60 Minuten

**- griffest**

nach 16 Stunden

**- überlackierbar**

nach 1 Tag

**- schleiftrocken**

nach 16 Stunden

**- durchgetrocknet**

nach 7 Tagen

**Reinigung**

Waschen Sie das Gerät sofort nach der Anwendung. TERPENTINERSATZ 4214-98

**SCHUTZMASSNAHMEN****Sicherheitsmassnahmen**

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

**Erste Hilfe**

Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen.

CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Die Informationen dieses Datenblattes sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und Teknos übernimmt keine Haftung für Ergebnisse, die bei Arbeitsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle erreicht wurden. Daher werden Käufer und Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für besondere Zwecke und Arbeitsbedingungen im Rahmen der tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu testen. Unsere Haftung ist auf Schäden beschränkt, die unmittelbar durch Fehler an den von Teknos bereitgestellten Produkten entstanden sind. Das Produkt ist nur für die professionelle Verwendung bestimmt. Dies setzt voraus, dass der Anwender ausreichendes Wissen zur richtigen Verwendung besitzt, sowohl technisch wie fachlich als auch im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltauflagen. Die aktuellen Versionen der technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Homepage [www.teknos.com](http://www.teknos.com) zur Verfügung. Alle in diesem Dokument aufgeführten Handelsmarken sind ausschließliches Eigentum der Teknos Group oder ihrer verbundenen Unternehmen.