

# ETERNO 2102-15

Revêtement de finition monocomposant, à solvants, pour l'intérieur et l'extérieur



ETERNO 2102 est un revêtement de finition monocomposant à solvants, résistant, sans composants aromatiques, à bon pouvoir garnissant. Le produit présente une bonne résistance à l'eau, à l'huile, à la graisse et à l'alcool, de même qu'une excellente résistance aux intempéries.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|  |  |
|--|--|
| <b>Matières solides</b>                | Env. 46% du poids  |
| <b>Composé organique volatil (COV)</b> | Env. 483 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)<br>La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique. |
| <b>Rendement superficiel théorique</b> | 100 g/m <sup>2</sup> ; 10 m <sup>2</sup> /kg   |
| <b>Gamme de couleurs</b>               | Incolore.  |
| <b>Brillance (60°)</b>                 | 15   |
| <b>Diluant</b>                         | TERPENTINERSATZ 4214-98  |
| <b>Densité</b>                         | Env. 0,903 g/ml  |
| <b>Stockage</b>                        | La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C. Stocker dans des récipients hermétiques.   |

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Préparation de la surface</b> | Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. Suppression de l'enduit: ponçage |
|----------------------------------|--|

## Application

Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

| CONSEILS D'APPLICATION   |                                     |          |            |                           |                           |
|--|-------------------------------------|----------|------------|---------------------------|---------------------------|
| Support bois   |                                     |          |            |                           |                           |
|  | Produit                             |          |            | Quantité appliquée        |                           |
| Ponçage préliminaire   | Au grain 100-150                    |          |            |                           |                           |
| Couche de fond   | TURVANOL BIP 2075 de tous les côtés |          |            |                           |                           |
| Séchage  | au moins 48 heures                  |          |            |                           |                           |
| Ponçage intermédiaire  | Au grain 180-220                    |          |            |                           |                           |
| Revernissage   | ETERNO 2102                         |          |            | 1-2x 100 g/m <sup>2</sup> |                           |
| Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition. |                                     |          |            |                           |                           |
| APPLICATION  |                                     |          |            |                           |                           |
|  | Viscosité DIN 4 mm                  | Dilution | Buse en mm | Pression en bar           | Nombre de passes          |
| Pistolet à gravité   | 18"                                 | 10-25%   | 1.5-1.8    | 2.5-3.5                   | 1-2x 100 g/m <sup>2</sup> |

## Conditions d'application

Température ambiante et de produit optimale: 15-25°C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10°C. L'application en plein soleil est à éviter.

## Temps de séchage

+23°C / 65% RH

### - exempt de poussière

après 60 minutes

### - sec au toucher

après 16 heures

### - recouvrable

après 1 jour

### - apte au sablage

après 16 heures

### - entièrement sec

après 7 jours

## Nettoyage

Laver l'équipement immédiatement après utilisation. TERPENTINERSATZ 4214-98

## SANTE ET SECURITE

### Mesures de sécurité et de précaution

Voir la Fiche de Données de Sécurité.

### Premiers soins

Nous recommandons le port de vêtements de protection individuelle, même dans les cas où aucune réglementation locale n'est en vigueur.

CH : Les précautions selon les prescriptions locales (SUVA) en matière d'hygiène et d'équipement doivent être respectées.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas dégagé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.