

# ETERNO 2102-15

## Oplosmiddelhoudend, 1K aflak voor binnen en buiten

ETERNO 2102-15 ist ein lösemittelhaltige, aromatenfreie, gut füllende und strapazierfähige 1K-Endbeschichtung. Das Produkt zeichnet sich durch gute Beständigkeit gegenüber Wasser, Öl, Fett und Alkohol sowie einer sehr guten Wetterbeständigkeit aus.



## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Vaste stoffen</b>	Ca. 46 % (gewicht)
<b>Vluchtige organische stoffen (VOS)</b>	Ca. 483 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen.
<b>Theoretisch rendement</b>	100 g/m <sup>2</sup> ; 10 m <sup>2</sup> /kg
<b>Kleuren</b>	Colourless.
<b>Glans (60°)</b>	15
<b>Verdunner</b>	TERPENTINERSATZ 4214-98
<b>Soortelijk gewicht</b>	Ca. 0,903 g/ml
<b>Opslag</b>	De opslagtemperatuur ligt tussen +5 °C - +30 °C. Bewaren in een goed afgesloten container.

## GEBRUIKSAANWIJZING

<b>Oppervlaktevoorbereiding</b>	Iedere ondergrond moet in beginsel goed gereinigd, schoon, droog, vet- en olievrij zijn. Verwijderen van de laag: afschuren
---------------------------------	---

## Verwerking

Product vóór ieder gebruik meerdere minuten goed, evt. machinaal, doorroeren of schudden.

APPLICATIE ADVIES					
Houten substraat onbewerkt					
	Product			Aangebrachte hoeveelheid	
Voorschuren	Met korrel 100-150				
Grondverf	TURVANOL BIP 2075 aan alle kanten				
Droogtijd	minstens 48 uur				
Tussenschuren	Met korrel 180-220				
Opnieuw coaten	ETERNO 2102			1-2x 100 g/m <sup>2</sup>	
Voor meer applicatie voorstellen kunt u terecht bij onze vertegenwoordiger.					
APPLICATIE					
	Viscositeit DIN 4 mm	Verdunning	Nozzle opening in mm	Druk in bar	Aantal spuitlagen
Bovenbeker pistool	18"	10-25%	1.5-1.8	2.5-3.5	1-2x 100 g/m <sup>2</sup>

## Verwerkingsvoorwaarden

Optimale omgevings- en producttemperatuur: 15-25 °C. Niet onder +10 °C verwerken. Vermijd aanbrengen in direct zonlicht.

### Droogtijden

+23 °C / 65% RH

#### - stofdroog

na 60 minuten

#### - kleefvrij

na 16 uur

#### - overschilderbaar

na 1 dag

#### - drogen voor schuren

na 16 uur

#### - doordroging

na 7 dagen

## Reiniging

Reinig de materialen direct na gebruik. TERPENTINERSATZ 4214-98

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID

### Veiligheids- en

Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

### voorzorgsmaatregelen

### Eerste hulp

We raden aan persoonlijke beschermende kleding te dragen, zelfs als er geen plaatselijke voorschriften van kracht zijn.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.