

ETERNO FASSADENGRAU 3328-30

Revêtement lasurant, diluable à l'eau, pour le prégrisaillement et le traitement décoratif de façades



ETERNO FASSADENGRAU est un revêtement lasurant, diluable à l'eau et résistant aux intempéries, pour le prégrisaillement de façades et le revêtement décoratif en intérieur. Le prégrisaillement confère immédiatement au bois sa teinte grise naturelle et s'estompe au fil des années. Le passage du bois brut au grisaillement naturel du bois n'est ainsi plus visible. La façade présente une apparence homogène. Conçu pour une mise en œuvre industrielle.

ETERNO FASSADENGRAU est un système monocouche à couche fine basé sur des matières premières avancées à haut pouvoir réticulant. Il présente une très grande résistance aux intempéries. Le revêtement à faibles émissions ne libère pas de substances telles que l'aldéhyde formique, des monomères ou des produits agressifs similaires.

ETERNO FASSADENGRAU 3329-30

ETERNO FASSADENGRAU 3327-30 METALLIC



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Acrylate
Matières solides	Env. 41% du poids
Composé organique volatil (COV)	Env. 32 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique.
Gamme de couleurs	Tons gris.
Système de teintage	Largo
Brillance (60°)	30
Densité	Env. 1,13 g/ml
Stockage	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la surface	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. Suppression de l'enduit: ponçage
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Méthode d'application

Pulvérisation traditionnelle, HVLP spraying, Pulvérisation airless, Pulvérisation sans air à commande pneumatique, Vacuumat, Brosse, Rouleau

Application

Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

CONSEILS D'APPLICATION					
Surface en bois rabotée/poncée					
	Produit			Quantité appliquée	
Ponçage préliminaire	Au grain 80-100				
Couche de fond (de tous les côtés)	ETERNO FASSADENGRAU 3328			100-120 g/m ²	
Sur le chantier : interfaces, faces, blessures					
	Produit			Quantité appliquée	
Post-traitement	ETERNO FASSADENGRAU 3328			80-100 g/m ²	
Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.					
APPLICATION					
	Viscosité DIN 4 mm	Dilution	Buse en mm	Pression en bar	Nombre de passes
Pistolet à gravité	20-25"	5-20 %	1.8-2.0	1.0-2.0	1-2
Giclage Airless / Airmix	20-25"	0-5 %	0.23-0.28	Matériel: 60-80 Pression de pulvérisation: 1.0-1.5	1-2

Conditions d'application

Température ambiante et de produit optimale: 15-25°C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10°C.

Temps de séchage

+23 °C / 50% RH (20 µm de film sec)

- exempt de poussière

après 40 minutes

- recouvrable

après 16 heures

Nettoyage

Laver l'équipement immédiatement après utilisation.

SANTE ET SECURITE

Mesures de sécurité et de précaution

Voir la Fiche de Données de Sécurité.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas dégagé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.