

GLANZÖL 1410-80

Oplosmiddelhoudende, hoogwaardige impregneerolie voor houten ondergronden in binnenruimtes



GLANZÖL 1410-80 is een dunvloeibare, glanzende impregneerolie op basis van natuurlijke grondstoffen. Het product onderscheidt zich door een goede mechanische bestendigheid.

Parket: Voor de oppervlakbehandeling van houten vloeren, trappen en kurkvloeren.

Gebruik bij interieurbouw: Voor de oppervlakbehandeling van houten deuren, tafels, stoelen en trappen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Certificaten, goedkeuringen en classificatie	Zwitsers milieukeurmerk UE II, klasse F
Toepassingsgebied	Meubelen, Vloeren
Vaste stoffen	Ca. 53 % (gewicht)
Theoretisch rendement	75 g/m ² ; 13,3 m ² /kg
Kleuren	Colourless.
Glans (60°)	80
Verdunner	TERPENTINERSATZ 4214-98
Soortelijk gewicht	Ca. 0,9 g/ml
Opslag	De opslagtemperatuur ligt tussen +5 °C - +30 °C. Bewaren in een goed afgesloten container.

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlaktevoorbereiding	Iedere ondergrond moet in beginsel goed gereinigd, schoon, droog, vet- en olievrij zijn. Verwijderen van de laag: afschuren
Applicatiemethode	Doek, Gladde roller Gevarenaanduiding: In olie gedrenkte pads en doeken zijn in sommige gevallen zelfontbrandend en moeten daarom tot en met de afvoer in een gesloten metalen emmer worden bewaard.

Verwerking

Product vóór ieder gebruik meerdere minuten goed, evt. machinaal, doorroeren of schudden.

APPLICATIE ADVIES		
Houten substraat onbewerkt - Parket		
	Product	Aangebrachte hoeveelheid
Grondverf	GLANZÖL 1410	afhankelijk van het houtsoort 60-70 g/m ²
	In de lengterichting en dwars op de vezel aanbrengen, kort laten inwerken en nat inmasseren met beige pad.	
Opnieuw coaten	GLANZÖL 1410	afhankelijk van het houtsoort 30-40 g/m ²
	In de lengterichting en dwars op de vezel aanbrengen, kort laten inwerken en nat inmasseren met beige pad.	
Houten substraat onbewerkt - Gebruik bij interieurbouw		
	Product	Aangebrachte hoeveelheid
Grondverf	GLANZÖL 1410	75 g/m ²
	In de lengterichting en dwars op de vezel aanbrengen, kort laten inwerken en nat inmasseren met beige pad.	
Tussenschuren	Voorzichtig schuren met lakschuurpapier 280-320 of een beige pad.	
Opnieuw coaten	GLANZÖL 1410	40 g/m ²
	In de lengterichting en dwars op de vezel aanbrengen, kort laten inwerken en nat inmasseren met beige pad.	
Voor meer applicatie voorstellen kunt u terecht bij onze vertegenwoordiger.		

Verwerkingsvoorwaarden

Optimale omgevings- en producttemperatuur: 15-25 °C. Niet onder +10 °C verwerken. Ideale oppervlak- en objecttemperatuur voor de verwerking: +18-22 °C. Vermijd aanbrengen in direct zonlicht. Vloerverwarming overeenkomstig vroegtijdig uitzetten.

Droogtijden

+23 °C / 65% RH

- stofdroog

na 2-3 uur

- overschilderbaar

na 8-10 uur

- doordroging

na 7 dagen

Reiniging

Reinig de materialen direct na gebruik. TERPENTINERSATZ 4214-98

GEZONDHEID EN VEILIGHEID**Veiligheids- en****voorzorgsmaatregelen**

Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Eerste hulp

We raden aan persoonlijke beschermende kleding te dragen, zelfs als er geen plaatselijke voorschriften van kracht zijn.

ADDITIONELE INFORMATIE

Onderhoudsinstructies

Parquet:

Onderhoudsbehandeling: na minstens 3 weken uithardtijd met RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00. Na-impregneren met RENSA WOOD CARE OIL 1413.

Gebruik bij interieurbouw:

Onderhoudsbehandeling: na minstens 3 weken, oppervlakken nevelvochtig dweilen (niet nat). Indien nodig, bijv. wekelijks, ca. 1% RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00 toevoegen aan het dweilwater (2 doppen op 1 l dweilwater). Reinigt en voedt het geoliede oppervlak. Na-impregneren met RENSA WOOD CARE OIL 1413.

Meer informatie over oppervlakbehandelingen van houten vloeren en het gebruik hiervan vindt u op www.parkett-verband.ch.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.