

GLANZÖL 1410-80

Rozpuszczalnikowy, wysokiej jakości olej impregnujący do podłóg drewnianych w pomieszczeniach



GLANZÖL 1410 to olej impregnujący z połyskiem, o niskiej lepkości, na bazie naturalnych surowców. Produkt charakteryzuje się dobrą odpornością mechaniczną.

Parkiet: Do obróbki powierzchni podłóg drewnianych, schodów i podłóg korkowych.

Zastosowanie stolarskie: Do obróbki powierzchni drzwi drewnianych, stołów, krzeseł i schodów.



DANE TECHNICZNE

Certyfikaty, aprobaty i klasyfikacje	Szwajcarska etykieta środowiskowa UE II, klasa F, EN 71-3
Zastosowanie	Meble, Podłogi
Zawartość części stałych	Okolo 53 % wagowo
Wydajność teoretyczna	75 g/m ² ; 13,3 m ² /kg
Kolory	Bezbarwny.
Połysk (60°)	80
Rozcieńczalnik	TERPENTINERSATZ 4214-98
Gęstość	Okolo 0,9 g/ml
Przechowywanie	Temperatura przechowywania wynosi od +5 °C do +30 °C. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni	Każde podłóże musi być dobrze oczyszczone, suche, wolne od tłuszczu i oleju. Usuwanie powłoki: Zeszlifowanie
Metoda nanoszenia	Szmatka, Gładki wałek Informacja o zagrożeniach: Nakładki i szmatki nasączone olejem mogą być samozapalne i dlatego należy przechowywać je w zamkniętym metalowym wiadrze do momentu utylizacji.

Nanoszenie

Przed użyciem produkt należy dobrze rozmieszać, w razie potrzeby maszynowo, lub wstrząsnąć.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA		
Podłoże drewniane surowe - Parkiet		
	Produkt	Nanoszona ilość
Pierwsza warstwa	GLANZÖL 1410	w zależności od rodzaju drewna 60-70 g/m ²
	Nanosić wzdłuż i w poprzek włókien, pozostawić na chwilę do wchłonięcia i wmasować beżowym padem, gdy olej jest jeszcze mokry.	
Druga warstwa	GLANZÖL 1410	w zależności od rodzaju drewna 30-40 g/m ²
	Nanosić wzdłuż i w poprzek włókien, pozostawić na chwilę do wchłonięcia i wmasować beżowym padem, gdy olej jest jeszcze mokry.	
Podłoże drewniane surowe - Zastosowanie stolarskie		
	Produkt	Nanoszona ilość
Pierwsza warstwa	GLANZÖL 1410	75 g/m ²
	Nanosić wzdłuż i w poprzek włókien, pozostawić na chwilę do wchłonięcia i wmasować beżowym padem, gdy olej jest jeszcze mokry.	
Szlifowanie	Ostrożnie przeszlirować papierem ściernym z uziarnieniem 280-320 lub beżowym padem.	
Druga warstwa	GLANZÖL 1410	40 g/m ²
	Nanosić wzdłuż i w poprzek włókien, pozostawić na chwilę do wchłonięcia i wmasować beżowym padem, gdy olej jest jeszcze mokry.	
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.		

Warunki podczas malowania

Optymalna temperatura otoczenia i produktu: 15–25 °C. Nie aplikować w temperaturze poniżej +10 °C. Idealna temperatura powierzchni i obiektu do aplikacji: +18–22 °C. Unikać aplikacji w bezpośrednim nasłonecznieniu. Odpowiednio wcześniej wyłączyć ogrzewanie podłogowe.

Czasy schnięcia

+23 °C / 65% RH

- pyłosuchość

po 2-3 godzinach

- kolejna warstwa

po 8-10 godzinach

- zupełnie suche

po 7 dniach

Czyszczenie

Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu. TERPENTINERSATZ 4214-98

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO**Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności**

Patrz Karta Charakterystyki.

Pierwsza pomoc

Zalecamy noszenie osobistej odzieży ochronnej nawet, gdy nie obowiązują lokalne przepisy.

Należy przestrzegać środków ostrożności zgodnie z lokalnymi przepisami (SUVA) w odniesieniu do higieny oraz sprzętu.

INFORMACJE DODATKOWE

Instrukcja renowacji

Parkiet:

Bieżąca pielęgnacja: po upływie co najmniej 3 tygodni czasu utwardzania stosować środek RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00. Powtórna impregnacja preparatem RENSA WOOD CARE OIL 1413.

Zastosowanie stolarskie:

Bieżąca pielęgnacja: po upływie co najmniej 3 tygodni wycierać powierzchnie na wilgotno (nie na mokro). W razie potrzeby, na przykład co tydzień, dodawać do wody ok. 1% preparatu RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00 (2 nakrętki na 1 l wody). Czyści i odżywia zaolejowaną powierzchnię. Powtórna impregnacja preparatem RENSA WOOD CARE OIL 1413.

Dalsze informacje na temat systemów obróbki powierzchniowej podłóg drewnianych i ich wykorzystania są dostępne na stronie www.parkettverband.ch

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.