

GROLASOL 1209-10

Wateroplosbare 1K aflak voor gebruik binnenshuis

GROLASOL 1209-10 is een waterverdunbare 1K aflak voor binnenafwerking en kan gebruikt worden op alle houtsoorten. Het product is ook geschikt voor het verwerken van looizuurhoudend hout en vertraagt het vergelen van hout.

De coating geeft geen formaldehyde, monomeren of vergelijkbare irriterende stoffen af.



TECHNISCHE GEGEVENS

Vaste stoffen	Ca. 23 % (gewicht)
Vluchtige organische stoffen (VOS)	Ca. 40 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen.
Kleuren	Verkrijgbaar in alle RAL en NCS-S kleuren of op verzoek.
Kleursysteem	Largo
Glans (60°)	10
Soortelijk gewicht	Ca. 1,01 g/ml
Opslag	De opslagtemperatuur ligt tussen +5 °C - +30 °C. Bewaren in een goed afgesloten container.

GEbruikSAANWIJZING

Oppervlaktevoorbereiding	Iedere ondergrond moet in beginsel goed gereinigd, schoon, droog, vet- en olievrij zijn. Verwijderen van de laag: afschuren
---------------------------------	---

Verwerking

Product vóór ieder gebruik meerdere minuten goed, evt. machinaal, doorroeren of schudden.

APPLICATIE ADVIES					
Houten substraat onbewerkt					
		Product		Aangebrachte hoeveelheid	
Voorschuren		Met korrel 150-180			
Grondverf		GROLASOL 1209		80-120 g/m ²	
Tussenschuren		Met korrel 220-280			
Opnieuw coaten		GROLASOL 1209		80-100 g/m ²	
Houten substraat onbewerkt					
		Product		Aangebrachte hoeveelheid	
Voorschuren		Met korrel 150-180			
Grondverf		ETERNO TÄFERGRUND		80-120 g/m ²	
Tussenschuren		Met korrel 220-280			
Opnieuw coaten		GROLASOL 1209		80-100 g/m ²	
Voor meer applicatie voorstellen kunt u terecht bij onze vertegenwoordiger.					
	Viscositeit DIN 4 mm	Verdunning	Nozzle opening in mm	Druk in bar	Aantal spuitlagen
Bovenbeker pistool	60"	0-5% SPEZIALVERDÜN NER 1020-98 alternatief 0-10% Water	1.6-2.0	2-3	1-2
Airless / Airmix- spuitapplicatie	60"	0-5% SPEZIALVERDÜN NER 1020-98 alternatief 0- 10% Water	0.28-0.33	Airless 130-180 Airmix 100-130	1-2

Verwerkingsvoorwaarden

Optimale omgevings- en producttemperatuur: 15-25 °C. Niet onder +10 °C verwerken.

Droogtijden

+23 °C / 65% RH

- stofdroog

na 20 minuten

- kleefvrij

na 40 minuten

- overschilderbaar

na 4 uur

- drogen voor schuren

na 4 uur

- doordroging

na 3 dagen

Reiniging

Reinig de materialen direct na gebruik. REINIGER 5064-98 of ACETON 8000-98.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheids- en

voorzorgsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Eerste hulp

We raden aan persoonlijke beschermende kleding te dragen, zelfs als er geen plaatselijke voorschriften van kracht zijn.

ADDITIONELE INFORMATIE

Onderhoudsinstructies

Reinig oppervlakken die gecoat zijn met GROLASOL 1209 niet met sterk alkalische reinigingsmiddelen.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.