

HARTÖL 1394-50

Lösemittelhaltiges, oxidativ trocknendes Öl für die industrielle Oberflächenbehandlung von Holzuntergründen im Innenbereich

HARTÖL 1394 ist ein niedrigviskoses oxidativ trocknendes Öl für die industrielle Oberflächenbehandlung von Parkett per Walzenauftrag.



TECHNISCHE DATEN

Anwendungsbereich	Möbel, Fußboden
Festkörpergehalt	Ca. 47 Gew.-%
Farbtöne	Farblos.
Glanzgrad (60°)	50
Dichte	ca. 0,88 g/ml
Lagerung	Bei Temperaturen von +5°C - +30°C lagern. Muss in dicht schließender Verpackung aufbewahrt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Oberflächenvorbereitung	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Anstrich-Entfernung: Abschleifen
Auftragsverfahren	Tuch, Glattwalzen Gefahrenhinweis: Mit Öl getränkte Pads und Lappen sind unter Umständen selbstentzündlich und daher in einem geschlossenen Metalleimer bis zur Entsorgung aufzubewahren.
Auftragen	Produkt vor jedem Gebrauch mehrere Minuten gut, ggf. maschinell, aufrühren oder schütteln.
Arbeitsbedingungen	Optimale Umgebungs- und Produkttemperatur: 15-25°C. Nicht unter +10°C verarbeiten.
Trocknungszeit	Bei 30°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit.
- staubtrocken	nach 10 Minuten
- überlackierbar	nach 10 Minuten
- schleiftrocken	nach 10 Minuten
- durchgetrocknet	nach 7 Tagen
Reinigung	Waschen Sie das Gerät sofort nach der Anwendung. TERPENTINERSATZ 4214-98

SCHUTZMASSNAHMEN

Sicherheitsmassnahmen

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Erste Hilfe

Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen.

CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.

SONSTIGES

Oberflächenpflege

Parkett:

Unterhaltspflege: nach frühestens 3 Wochen Aushärtezeit mit RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00. Nachimprägnieren mit RENSA WOOD CARE OIL 1413.

Schreineranwendung:

Unterhaltspflege: nach frühestens 3 Wochen, Flächen durch nebelfeuchtes Aufnehmen (nicht nass). Bei Bedarf, z. B. wöchentlich, dem Wischwasser ca. 1% RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00 begeben (2 Deckelkappen auf 1 L Wischwasser). Reinigt und nährt die geölte Fläche. Nachimprägnieren mit RENSA WOOD CARE OIL 1413.

Weitere Informationen zu Oberflächenbehandlungen von Holzböden und deren Benutzung finden Sie unter www.parkett-verband.ch

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Die Informationen dieses Datenblattes sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und Teknos übernimmt keine Haftung für Ergebnisse, die bei Arbeitsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle erreicht wurden. Daher werden Käufer und Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für besondere Zwecke und Arbeitsbedingungen im Rahmen der tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu testen. Unsere Haftung ist auf Schäden beschränkt, die unmittelbar durch Fehler an den von Teknos bereitgestellten Produkten entstanden sind. Das Produkt ist nur für die professionelle Verwendung bestimmt. Dies setzt voraus, dass der Anwender ausreichendes Wissen zur richtigen Verwendung besitzt, sowohl technisch wie fachlich als auch im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltauflagen. Die aktuellen Versionen der technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Homepage www.teknos.com zur Verfügung. Alle in diesem Dokument aufgeführten Handelsmarken sind ausschliessliches Eigentum der Teknos Group oder ihrer verbundenen Unternehmen.