

HARTÖL 1394-50

Huile à solvants, à séchage oxydatif, pour le traitement industriel de surfaces en bois, en intérieur

HARTÖL 1394 est une huile à faible viscosité, à séchage oxydatif, pour le traitement de surface industriel du parquet par application au rouleau.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Domaines d'application	Meubles, Planchers
Matières solides	Env. 47% du poids
Gamme de couleurs	Incolore.
Brillance (60°)	50
Densité	Env. 0,88 g/ml
Stockage	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C. Stocker dans des récipients hermétiques.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la surface	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. Suppression de l'enduit: ponçage
Méthode d'application	Chiffon, Smooth roller Risque: Les patins et chiffons imprégnés d'huile sont auto-inflammables dans certaines conditions et doivent de ce fait être conservés dans un seau métallique fermé jusqu'à leur mise au rebut.
Application	Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.
Conditions d'application	Température ambiante et de produit optimale: 15-25 °C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10 °C.
Temps de séchage	A 30 °C et 65% d'humidité relative.
- exempt de poussière	après 10 minutes
- recouvrable	après 10 minutes
- apte au sablage	après 10 minutes
- entièrement sec	après 7 jours
Nettoyage	Laver l'équipement immédiatement après utilisation. TERPENTINERSATZ 4214-98

SANTE ET SECURITE

Mesures de sécurité et de précaution

Voir la Fiche de Données de Sécurité.

Premiers soins

Nous recommandons le port de vêtements de protection individuelle, même dans les cas où aucune réglementation locale n'est en vigueur.
CH : Les précautions selon les prescriptions locales (SUVA) en matière d'hygiène et d'équipement doivent être respectées.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Instructions de maintenance

Parquet:

entretien régulier: au plus tôt après 3 semaines de durcissement avec RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00. Post-imprégnation avec RENSA WOOD CARE OIL 1413.

Menuiserie:

Entretien régulier: nettoyer au plus tôt après 3 semaines les surfaces par absorption à peine humide (pas à l'état liquide). Le cas échéant, ajouter par ex. toutes les semaines env. 1% de RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00 à l'eau de mouillage (l'équivalent de 2 bouchons pour 1 l d'eau de mouillage). Nettoie et nourrit la surface huilée. Post-imprégnation avec RENSA WOOD CARE OIL 1413.

D'autres informations sur les traitements de surface de sols en bois et leur utilisation se trouvent sur le site Internet www.parkett-verband.ch

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas déchargé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.