

HYDROFILL PREMIUM 6338-00

Agent garnissant monocomposant et bicomposant, diluable à l'eau, pour l'intérieur



HYDROFILL PREMIUM 6338-00 est un agent garnissant à projeter, caractérisé par un séchage rapide, diluable à l'eau, à forte teneur en extrait sec, à haut pouvoir garnissant, facile à poncer. Grâce à la bonne adhérence en position verticale, le produit se prête particulièrement bien à une application sur des surfaces verticales. Dans l'application bicomposant, HYDROFILL PREMIUM 6338-00 s'utilise aussi comme agent garnissant isolant pour les locaux humides.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Domaines d'application	Meubles, Cuisines, Meubles de cuisine, Portes intérieures
Matières solides	Env. 54% du poids
Composé organique volatil (COV)	Env. 78 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique.
Rendement superficiel théorique	150-200; 6 m ² /kg
Gamme de couleurs	Blanc.
Taux de mélange (A:B)	20:1 par poids
Durée de vie en pot, 23 °C	3 h
Diluant	SPEZIALVERDÜNNER 1020-98
Densité	Env. 1,36 g/ml
Stockage	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C. Stocker dans des récipients hermétiques.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la surface	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. Suppression de l'enduit: ponçage, décapage
Méthode d'application	Pulvérisation traditionnelle, Pulvérisation airless, Pulvérisation sans air à commande pneumatique Viscosité dans l'état livré: 35-45s DIN6 / env. 180s DIN4 Attention! Le matériau est très thixotrope!

Application

Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

CONSEILS D'APPLICATION					
Support bois, Panneaux d'agglomérés et MDF/HDF					
	Produit			Quantité appliquée	
Ponçage préliminaire	Au grain 150-180				
Couche de fond	HYDROFILL PREMIUM 6338 Pour l'isolation des chants MDF: 5 % de durcisseur supplémentaire			1-2x 150-200 g/m ²	
Ponçage intermédiaire	Au grain 280-400				
Revernissage	Avec tous les produits mono- et bicomposants diluables à l'eau ou à base de solvants				
Panneaux d'agglomérés revêtus d'un film					
	Produit			Quantité appliquée	
Ponçage préliminaire	Au grain 180-240				
Couche de fond	HYDROFILL PREMIUM 6338			1-2x 150-200 g/m ²	
Ponçage intermédiaire	Au grain 280-400				
Revernissage	Avec tous les produits mono- et bicomposants diluables à l'eau ou à base de solvants				
Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.					
APPLICATION					
	Viscosité DIN 6 mm	Dilution	Buse en mm	Pression en bar	Nombre de passes
Pistolet à gravité	25-40"	0-10 %	1.8-2.5	1.0-2.0	1-2
Giclage Airless / Airmix	25-40"	0-5 %	0.28-0.38	< 150	1-2

Conditions d'application

Température ambiante et de produit optimale: 15-25 °C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10 °C.

Temps de séchage

+23 °C / 65% RH

- exempt de poussière

après 60 minutes

- sec au toucher

après 60 minutes

- recouvrable

après 3 heures

- apte au sablage

après 3 heures

- entièrement sec

après 16 heures

Nettoyage

Laver l'équipement immédiatement après utilisation. Eau, ACETON 8000-98.

SANTE ET SECURITE**Mesures de sécurité et de précaution**

Voir la Fiche de Données de Sécurité.

Premiers soins

Nous recommandons le port de vêtements de protection individuelle, même dans les cas où aucune réglementation locale n'est en vigueur.

CH : Les précautions selon les prescriptions locales (SUVA) en matière d'hygiène et d'équipement doivent être respectées.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas dégagé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.