

MATTÖL 1410-15

Rozpuszczalnikowy, wysokiej jakości olej impregnujący do podłogi drewnianych w pomieszczeniach



MATTÖL 1410 i MATTÖL BUNT 1409 to matowe oleje impregnacyjne o niskiej lepkości na bazie naturalnych surowców. Produkty charakteryzują się dobrą odpornością mechaniczną.

Parkiet: Do obróbki powierzchniowej podłóg drewnianych, schodów i podłóg korkowych.

Zastosowanie stolarskie: Do obróbki powierzchniowej drzwi drewnianych, stołów, krzeseł i schodów.



DANE TECHNICZNE

Certyfikaty, aprobaty i klasyfikacje	Szwajcarska etykieta środowiskowa UE II, klasa F, EN 71-3, EN 71-3
Zastosowanie	Meble, Podłogi
Zawartość części stałych	Okolo 36 % wagowo
Wydajność teoretyczna	75 g/m ² ; 13,3 m ² /kg
Kolory	Bezbarwny. Biały. Czarny. Standardowe kolory są dostarczane z magazynu. Po uzgodnieniu możliwość indywidualnego dostosowania dla klientów.
System barwienia	Largo
Połysk (60°)	15
Utwardzacz	Dodatek 10% HÄRTER UNIPUR 279/1910-99 zwiększa odporność mechaniczną i chemiczną. W przypadku odcieni kolorów (również białych i czarnych) obowiązkowe jest dodanie UNIPUR 279/1910-99 HÄRTER. Powoduje to dodatkowe utwalenie barwników.
Proporcje mieszania (A:B)	10:1 części objętościowo
Przydatność do stosowania, +23 °C	4 h
Gęstość	Okolo 0,85 g/ml
Przechowywanie	Temperatura przechowywania wynosi od +5 °C do +30 °C.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni	Każde podłoże musi być dobrze oczyszczone, suche, wolne od tłuszczu i oleju. Usuwanie powłoki: Zeszlifowanie
----------------------------------	--

Metoda nanoszenia

Szmatka, Gładki wałek

Informacja o zagrożeniach:

Nakładki i szmatki nasączone olejem mogą być samozapalne i dlatego należy przechowywać je w zamkniętym metalowym wiadrze do momentu utylizacji.

Przed użyciem produkt należy dobrze rozmieszać, w razie potrzeby maszynowo, lub wstrząsnąć.

Nanoszenie

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA		
Podłoże drewniane surowe - Parkiet		
	Produkt	Nakładana ilość
Pierwsza warstwa	MATTÖL 1410	w zależności od rodzaju drewna 60-70 g/m ²
	Nakładać wzdłuż i w poprzek włókien, pozostawić na chwilę do wchłonięcia i wmasować beżowym padem, gdy olej jest jeszcze mokry.	
Druga warstwa	MATTÖL 1410	w zależności od rodzaju drewna 30-40 g/m ²
	Nakładać wzdłuż i w poprzek włókien, pozostawić na chwilę do wchłonięcia i wmasować beżowym padem, gdy olej jest jeszcze mokry.	
Podłoże drewniane surowe - Zastosowanie stolarskie		
	Produkt	Nanoszona ilość
Pierwsza warstwa	MATTÖL 1410	75 g/m ²
	Nakładać wzdłuż i w poprzek włókien, pozostawić na chwilę do wchłonięcia i wmasować beżowym padem, gdy olej jest jeszcze mokry.	
Szlifowanie pośrednie	Ostrożnie przeszlifować papierem ściernym z uziarnieniem 280-320 lub beżowym padem.	
Druga warstwa	MATTÖL 1410	40 g/m ²
	Nakładać wzdłuż i w poprzek włókien, pozostawić na chwilę do wchłonięcia i wmasować beżowym padem, gdy olej jest jeszcze mokry.	
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.		

Warunki podczas malowania

Optymalna temperatura otoczenia i produktu: 15–25 °C. Nie aplikować w temperaturze poniżej +10 °C. Idealna temperatura powierzchni i obiektu do aplikacji: +18–22 °C. Unikać aplikacji w bezpośrednim nasłonecznieniu.

Odpowiednio wcześniej wyłączyć ogrzewanie podłogowe.

Czasy schnięcia

+23 °C / 50% RH (sucha powłoka 20 µm)

- pyłosuchość

po 2 (2-3) godzinach

- kolejna warstwa

po 6-8 (16) godzinach

- odpowiednie do szlifowania

po 2 godzinach

- zupełnie suche

po 7 dniach

Czyszczenie

Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu. TERPENTINERSATZ 4214-98

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Instrukcja renowacji

Parkiet:

Bieżąca pielęgnacja: po upływie co najmniej 3 tygodni czasu utwardzania stosować środek RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00. Powtórna impregnacja preparatem RENSA WOOD CARE OIL 1413.

Zastosowanie stolarskie:

Bieżąca pielęgnacja: po upływie co najmniej 3 tygodni wycierać powierzchnie na wilgotno (nie na mokro). W razie potrzeby, na przykład co tydzień, dodawać do wody ok. 1% preparatu RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00 (2 nakrętki na 1 l wody). Czyści i odżywia zaolejowaną powierzchnię. Powtórna impregnacja preparatem RENSA WOOD CARE OIL 1413.

Dalsze informacje na temat systemów obróbki powierzchniowej podłóg drewnianych i ich wykorzystania są dostępne na stronie www.parkettverband.ch

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.