

MATTÖL BUNT 1409-15

Oplosmiddelhoudende, hoogwaardige conserveringsolie voor houten ondergronden voor binnentoepassingen



MATTÖL BUNT 1409-15 is een dunvloeibare, pigmenthoudende, gematteeerde impregneerolie op basis van natuurlijke grondstoffen. Het product onderscheidt zich door een goede mechanische bestendigheid.

Parket: Voor de oppervlakbehandeling van houten vloeren, trappen en kurkvloeren.

Gebruik bij interieurbouw: Voor de oppervlakbehandeling van houten deuren, tafels, stoelen en trappen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Certificaten, goedkeuringen en classificatie	Zwitsers milieukeurmerk UE II, klasse F, EN 71-3
Toepassingsgebied	Meubelen, Vloeren
Aanbevolen ondergrond	Hout
Vaste stoffen	Ca. 40 % (gewicht)
Vluchtige organische stoffen (VOS)	Ca. 529 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen.
Theoretisch rendement	75 g/m ² ; 13,3 m ² /kg
Kleuren	Colourless. Wit. Zwart. Bepaalde kleuren worden uit voorraad geleverd. Kan in overleg met klanten individueel aangevraagd worden.
Kleursysteem	Largo
Glans (60°)	15
Verharder	10% UNIPUR 279/1910-99 HÄRTER kan worden toegevoegd om de mechanische en chemische weerstand te verbeteren. Voor kleurtinten (ook wit en zwart) is de toevoeging van UNIPUR 279/1910-99 HÄRTER verplicht. Dit fixeert de kleurstoffen extra.
Mengverhouding (A:B)	10:1 (volume)
Bruikbaarheidsduur, 23 °C	4 h
Soortelijk gewicht	Ca. 0,85 g/ml

Opslag

De opslagtemperatuur ligt tussen +5 °C - +30 °C. Bewaren in een goed afgesloten container.

GEBRUIKSAANWIJZING**Oppervlaktevoorbereiding**

Iedere ondergrond moet in beginsel goed gereinigd, schoon, droog, vet- en olievrij zijn. Verwijderen van de laag: afschuren

Applicatiemethode

Doek, Gladde roller

Gevarenaanduiding:

In olie gedrenkte pads en doeken zijn in sommige gevallen zelfontbrandend en moeten daarom tot en met de afvoer in een gesloten metalen emmer worden bewaard.

Verwerking

Product vóór ieder gebruik meerdere minuten goed, evt. machinaal, doorroeren of schudden.

APPLICATIE ADVIES		
Houten substraat onbewerkt - parket		
	Product	Aangebrachte hoeveelheid
Grondverf	MATTÖL 1409	afhankelijk van het houtsoort 60-70 g/m ²
	In de lengterichting en dwars op de vezel aanbrengen, kort laten inwerken en nat inmasseren met beige pad.	
Opnieuw coaten	MATTÖL 1409	afhankelijk van het houtsoort 30-40 g/m ²
	In de lengterichting en dwars op de vezel aanbrengen, kort laten inwerken en nat inmasseren met beige pad.	
Houten substraat onbewerkt - gebruik bij interieurbouw		
	Product	Aangebrachte hoeveelheid
Grondverf	MATTÖL 1409	75 g/m ²
	In de lengte en dwars op de vezel aanbrengen, kort laten intrekken en nat afnemen met een doek of inmasseren met een beige pad.	
Tussenschuren	Schuur zorgvuldig met lakschuurpapier 280-320 of met een beige pad	
Opnieuw coaten	MATTÖL 1409	40 g/m ²
	In de lengte en dwars op de vezel aanbrengen, kort laten intrekken en nat afnemen met een doek of inmasseren met een beige pad.	
Voor meer applicatie voorstellen kunt u terecht bij onze vertegenwoordiger.		

Verwerkingsvoorwaarden

Optimale omgevings- en producttemperatuur: 15-25 °C. Niet onder +10 °C verwerken. Ideale oppervlak- en objecttemperatuur voor de verwerking: +18-22 °C. Vermijd aanbrengen in direct zonlicht. Vloerverwarming overeenkomstig vroegtijdig uitzetten.

Droogtijden	+23 °C / 65% RH
- stofdroog	na 2 (2-3) uur
- overschilderbaar	na 6-8 (16) uur
- drogen voor schuren	na 2 uur
- doordroging	na 7 dagen
Reiniging	Reinig de materialen direct na gebruik. TERPENTINERSATZ 4214-98

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheids- en voorzogsmaatregelen	Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).
Eerste hulp	We raden aan persoonlijke beschermende kleding te dragen, zelfs als er geen plaatselijke voorschriften van kracht zijn.

ADDITIONELE INFORMATIE

Onderhoudsinstructies	<p>Parket:</p> <p>Onderhoudsbehandeling: na minstens 3 weken uithardtijd met RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00. Na-impregneren met RENSA WOOD CARE OIL 1413.</p> <p>Gebruik bij interieurbouw:</p> <p>Onderhoudsbehandeling: na minstens 3 weken, oppervlakken nevelvochtig dweilen (niet nat). Indien nodig, bijv. wekelijks, ca. 1% RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00 toevoegen aan het dweilwater (2 doppen op 1 l dweilwater). Reinigt en voedt het geoliede oppervlak. Na-impregneren met RENSA WOOD CARE OIL 1413.</p> <p>Meer informatie over oppervlakbehandelingen van houten vloeren en het gebruik hiervan vindt u op www.parkett-verband.ch.</p>
------------------------------	--

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.