

MINOPRIMER AQUA 6700-00

Fond monocomposant diluable à l'eau, pour supports minéraux, en intérieur



MINOPRIMER AQUA 6700-00 est un fond monocomposant diluable à l'eau, avec un pouvoir de pénétration élevé. Comme barrière efficace contre l'humidité, il contrôle les caractéristiques d'absorption de la chape. Le produit adhère bien au substrat minéral et génère un support ayant d'excellentes caractéristiques d'adhérence pour la vitrification consécutive. MINOPRIMER AQUA 6700-00 crée une apparence homogène, sans intensifier ou éclaircir la surface.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Certificats, agréments et classification	EMICODE EC 1
Domaines d'application	Planchers
Liant	Acrylate
Matières solides	Env. 32% du poids
Composé organique volatil (COV)	Env. 61 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique.
Rendement superficiel théorique	150 g/m ² ; 6.6 m ² /kg
Gamme de couleurs	Incolore.
Densité	Env. 1,02 g/ml
Stockage	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C. Stocker dans des récipients hermétiques.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la surface	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. Suppression de l'enduit: ponçage
----------------------------------	--

Méthode d'application

Brosse, Rouleau

Les surfaces revêtues d'une couche de fond doivent être vitrifiées en l'espace de 48 h.

La consommation dépend fortement du pouvoir absorbant et de la porosité des supports et peut varier de ce fait

Ne convient pas à des supports non absorbants, comme le béton dur lisse, etc.

Ne pas utiliser dans les locaux humides.

Application

Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

CONSEILS D'APPLICATION		
Support préparé et stable pour une application monocomposante		
	Produit	Quantité appliquée
Couche de fond	MINOPRIMER AQUA 6700	150 g/m ²
Revernissage	FLOOR 4500	120 g/m ²
Ponçage intermédiaire	au moyen d'un pad vert (marque sia)	
Revernissage	FLOOR 4500	120 g/m ²
Support préparé et stable pour une application à 2 composants		
	Produit	Quantité appliquée
Couche de fond	MINOPRIMER AQUA 6700	150 g/m ²
Revernissage	MINOTOP AQUA 6760	120 g/m ²
Ponçage intermédiaire	au moyen d'un pad vert (marque sia)	
Revernissage	MINOTOP AQUA 6760	120 g/m ²
Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.		

Conditions d'application

Température ambiante et de produit optimale: 15-25 °C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10 °C. Température de surface et d'objet idéale pour la mise en œuvre: +18-22 °C. L'application en plein soleil est à éviter.
Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen.

Temps de séchage

+23 °C / 65% RH

- exempt de poussière

après 60 minutes

- sec au toucher

après 1.5 heures

- recouvrable

après 2 heures

Nettoyage

Laver l'équipement immédiatement après utilisation. Eau, VERDÜNNER 1000-98.

SANTE ET SECURITE

Mesures de sécurité et de précaution

Voir la Fiche de Données de Sécurité.

Premiers soins

Nous recommandons le port de vêtements de protection individuelle, même dans les cas où aucune réglementation locale n'est en vigueur.

CH : Les précautions selon les prescriptions locales (SUVA) en matière d'hygiène et d'équipement doivent être respectées.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas déchargé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.