

# MOTIVO ENDURO 2090-30

Vernis de fond et de finition monocomposant intensifiant, diluable à l'eau, pour l'intérieur



MOTIVO ENDURO 2090 est un vernis de finition monocomposant intensifiant, résistant aux rayures, diluable à l'eau, avec un haut pouvoir garnissant. Le revêtement résiste aux produits chimiques ménagers. Le produit peut être appliqué sur tous types de bois et comme recouvrement sur les surfaces de vernis en couleur.

Le produit tient bien à la lumière et au jaunissement.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|   |   |
|---|---|
| <b>Certificats, agréments et classification</b> | Étiquette environnementale suisse UE II, classe B   |
| <b>Domaines d'application</b>                   | Meubles   |
| <b>Liant</b>                                    | Acrylate  |
| <b>Matières solides</b>                         | Env. 33% du poids                                   |
| <b>Rendement superficiel théorique</b>          | 120 g/m <sup>2</sup> ; 8.3 m <sup>2</sup> /kg       |
| <b>Gamme de couleurs</b>                        | Incolore.   |
| <b>Système de teintage</b>                      | Largo   |
| <b>Brillance (60°)</b>                          | 30  |
| <b>Densité</b>                                  | Env. 1,01 g/ml                                      |
| <b>Stockage</b>                                 | La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C. |

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Préparation de la surface</b> | Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. Suppression de l'enduit: ponçage, décapage |
|----------------------------------|--|

## Application

Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

| CONSEILS D'APPLICATION   |                       |          |                      |   |                     |
|--|-----------------------|----------|----------------------|---|---------------------|
| Support bois   |                       |          |                      |   |                     |
|  | Produit               |          | Quantité appliquée   |   |                     |
| Décapage   | Éventuel mordantage   |          |                      |   |                     |
| Couche de fond   | MOTIVO ENDURO 2090    |          | 120 g/m <sup>2</sup> |   |                     |
| Ponçage intermédiaire  | Au grain 220-280      |          |                      |   |                     |
| Revernissage   | MOTIVO ENDURO 2090    |          | 120 g/m <sup>2</sup> |   |                     |
| Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition. |                       |          |                      |   |                     |
| APPLICATION  |                       |          |                      |   |                     |
|  | Viscosité<br>DIN 4 mm | Dilution | Buse en mm           | Pression en bar                                     | Nombre de<br>passes |
| Pistolet à gravité   | 55"                   | 5-20%    | 1.8-2.0              | 2-3   | 2                   |
| Pistolet à succion   | 55"                   | 0-5%     | 1.8-2.0              | 2-3   | 2                   |
| Giclage Airless / Airmix   | 55"                   | 0-5%     | 0.23-0.28            | Matériel 60-80<br>Pression de pulvérisation 1.0-1.5 | 2                   |
| Pistolet HVLP  | 55"                   | 0-5%     | 1.8-2.0              | 2-3   | 2                   |

## Conditions d'application

Température ambiante et de produit optimale: 15-25 °C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10 °C.

## Temps de séchage

+23 °C / 65% RH

### - exempt de poussière

après 60 minutes

### - sec au toucher

après 45 minutes

### - recouvrable

après 2.5 heures

### - apte au sablage

après 2.5 heures

### - entièrement sec

après 10 heures

## Nettoyage

Laver l'équipement immédiatement après utilisation. Eau, ACETON 8000-98.

## SANTE ET SECURITE

### Mesures de sécurité et de précaution

Voir la Fiche de Données de Sécurité.

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Gestion des déchets

Élimination de l'eau de lavage:

L'eau de lavage impure ne doit pas pénétrer dans les eaux usées.

On mélange l'eau de lavage à 0,5% de WENALAT 2051-00

KOAGULIERUNGSLÖSUNG et on attend que le précipité se soit déposé.

Une élimination correcte de l'eau claire située au-dessus et du fond est possible

en concertation avec les autorités compétentes.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas déchargé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.