

# MOTIVO KLARLACK 2080-50

Vernis de finition monocomposant intensifiant, diluable à l'eau, pour l'intérieur

MOTIVO KLARLACK 2080 est un vernis de finition monocomposant intensifiant, diluable à l'eau, à séchage rapide. Le produit se caractérise par une haute élasticité et une bonne résistance au blocking. MOTIVO KLARLACK 2080 est utilisable comme vernis de fond et de finition.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Certificats, agréments et classification</b>	EN 71-3
<b>Domaines d'application</b>	Meubles
<b>Liant</b>	Acrylate
<b>Matières solides</b>	Env. 35% du poids
<b>Composé organique volatil (COV)</b>	Env. 65 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique.
<b>Rendement superficiel théorique</b>	100-120 g/m <sup>2</sup> ; 9.0 m <sup>2</sup> /kg
<b>Gamme de couleurs</b>	Incolore.
<b>Brillance (60°)</b>	50
<b>Densité</b>	Env. 1,03 g/ml
<b>Stockage</b>	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

<b>Préparation de la surface</b>	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. Suppression de l'enduit: ponçage, décapage
<b>Méthode d'application</b>	Exigence technique : adhérence selon DIN EN ISO 2409 ; Gt 0

## Application

Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

CONSEILS D'APPLICATION					
Support bois					
		Produit		Quantité appliquée	
Ponçage préliminaire		Au grain 180-220			
Décapage		Éventuel mordantage			
Couche de fond		MOTIVO KLARLACK 2080		110 g/m <sup>2</sup>	
Ponçage intermédiaire		Au grain 220-280			
Revernissage		MOTIVO KLARLACK 2080		110 g/m <sup>2</sup>	
Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.					
APPLICATION					
	Viscosité DIN 4 mm	Dilution	Buse en mm	Pression en bar	Nombre de passes
Pistolet à gravité	30-34"	0-5 %	1.8-2.0	2-3	2
Pistolet à suction	30-34"	0-5 %	1.8-2.0	2-3	2
Giclage Airless / Airmix	30-34"	0-5 %	0.15-0.23	Material 60-80 Pression de pulvérisation 1.0-1.5	2
HVLP	30-34"	0-5 %	1.8-2.0	2-3 bar	2

## Conditions d'application

Température ambiante et de produit optimale: 15-25 °C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10 °C.

## Temps de séchage

- exempt de poussière

+23 °C / 50% RH (20 µm de film sec)

- sec au toucher

après 60 minutes

- recouvrable

après 45 minutes

- apte au sablage

après 2 heures

- entièrement sec

après 2 heures

après 10 heures

## Nettoyage

Laver l'équipement immédiatement après utilisation. Eau, ACETON 8000-98.

## SANTE ET SECURITE

### Mesures de sécurité et de précaution

Voir la Fiche de Données de Sécurité.

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Gestion des déchets

Elimination de l'eau de lavage:

L'eau de lavage impure ne doit pas pénétrer dans les eaux usées.

On mélange l'eau de lavage à 0,5% de WENALAT 2051-00

KOAGULIERUNGSLÖSUNG et on attend que le précipité se soit déposé.

Une élimination correcte de l'eau claire située au-dessus et du fond est possible

en concertation avec les autorités compétentes.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas déchargé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.