

OW COMBI 2316-15

Lösemittelhaltiger, aufhellender 1K-Grund- und Decklack für den Innenbereich



OW COMBI 2316 ist ein schnell trocknender, lösemittelhaltiger, aufhellender 1K-Grund- und Decklack mit angenehmer Oberflächenhaptik. Mit der Zugabe von Härter kann die chemische und mechanische Beständigkeit verbessert werden.



TECHNISCHE DATEN

Anwendungsbereich	Möbel
Bindemittel	Alkyd
Festkörpergehalt	Ca. 24 Gew.-%
Flüchtige organische Verbindung (VOC)	Ca. 706 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Der angegebene VOC-Wert ist der Durchschnittswert für werkseitig hergestellte Produkte und kann daher für Produktvarianten variieren, die in diesem technischen Datenblatt behandelt werden.
Theoretischer Verbrauch	120-150 g/m ² ; 7.4 m ² /kg
Farbtöne	Farblos.
Abtönsystem	Largo
Glanzgrad (60°)	15
Verdünner	OWEDUR 3502-98
Dichte	ca. 0,93 g/ml
Lagerung	Bei Temperaturen von +5°C - +30°C lagern.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Oberflächenvorbereitung	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Anstrich-Entfernung: Abschleifen, Abbeizen
Auftragsverfahren	Konventionelles Spritzen, Airless Spritzen, Luftunterstütztes Airless-Spritzen

Auftragen Produkt vor jedem Gebrauch mehrere Minuten gut, ggf. maschinell, aufrühren oder schütteln.

Aufbauberatung					
Holzuntergrund roh					
		Produkt		Auftragsmenge	
Vorschliff		Mit Korn 150-180			
Grundierung				90-100 g/m ²	
Zwischenschliff		Mit Korn 280-400			
Überlackierung		OW COMBI 2316		90-100 g/m ²	
Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.					
APPLIKATION					
	Viskosität DIN 4 mm	Verdünnung	Düse in mm	Druck in bar	Spritzgänge
Fliessbecher	18-22"	15-30%			
Airless / Airmix	30-33"	unverdünnt			
Giessen	28-30"	10%			

Arbeitsbedingungen Optimale Umgebungs- und Produkttemperatur: 15-25 °C. Nicht unter +10 °C verarbeiten.

Trocknungszeit +23 °C / 50 % RH (Trockenschicht 20 µm)

- staubtrocken nach 10 Minuten

- griffest nach 60 Minuten

- überlackierbar nach 3 Stunden

- schleiftrocken nach 3 Stunden

- durchgetrocknet nach 14 Stunden

Reinigung Waschen Sie das Gerät sofort nach der Anwendung. OWEDUR 3502-98

SCHUTZMASSNAHMEN

Sicherheitsmassnahmen Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Die Informationen dieses Datenblattes sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und Teknos übernimmt keine Haftung für Ergebnisse, die bei Arbeitsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle erreicht wurden. Daher werden Käufer und Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für besondere Zwecke und Arbeitsbedingungen im Rahmen der tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu testen. Unsere Haftung ist auf Schäden beschränkt, die unmittelbar durch Fehler an den von Teknos bereitgestellten Produkten entstanden sind. Das Produkt ist nur für die professionelle Verwendung bestimmt. Dies setzt voraus, dass der Anwender ausreichendes Wissen zur richtigen Verwendung besitzt, sowohl technisch wie fachlich als auch im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltauflagen. Die aktuellen Versionen der technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Homepage www.teknos.com zur Verfügung. Alle in diesem Dokument aufgeführten Handelsmarken sind ausschließliches Eigentum der Teknos Group oder ihrer verbundenen Unternehmen.