

OWEDUR 4126-50

Vernis de fond et de finition bicomposant intensifiant, à solvants, pour l'intérieur



OWEDUR 4126 est un vernis de fond et de finition bicomposant intensifiant, à solvants, à séchage rapide, conférant aux surfaces un toucher agréable et ayant de très bonnes caractéristiques d'étalement. Le revêtement est utilisable sur des bois blanchis au peroxyde. Le produit peut aussi être mis en œuvre sur des chaînes de mise en peinture à séchage forcé. Pour les applications sur des surfaces verticales, nous recommandons SUPREMO KLARLACK 3990.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matières solides | Env. 23% du poids |
| Composé organique volatil (COV) | Env. 695 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique. |
| Rendement superficiel théorique | 120 g/m ² ; 8.3 m ² /kg |
| Gamme de couleurs | Incolore. Peut être fourni dans n'importe quelle couleur requise avec la référence à RAL ou NCS S. |
| Brillance (60°) | 50 |
| Durcisseur | Comp. B : OWEDUR 5026-99 ou OWEDUR 5093-99 |
| Taux de mélange (A:B) | 10:1 par poids |
| Durée de vie en pot, 23 °C | 2 d |
| Diluant | OWEDUR 3502-98, OWEDUR 5046-98. |
| Densité | Env. 0,91 g/ml |
| Stockage | La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C. Stocker dans des récipients hermétiques. |

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Préparation de la surface | Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. Suppression de l'enduit: ponçage, décapage |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Application

Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

| CONSEILS D'APPLICATION | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------|-----------------|------------------|
| Support bois | | | | | |
| | Produit | | Quantité appliquée | | |
| Ponçage préliminaire | Au grain 150-180 | | | | |
| Couche de fond | OWEDUR 4126 | | 100-120 g/m ² | | |
| Ponçage intermédiaire | Au grain 280-400 | | | | |
| Revernissage | OWEDUR 4126 | | 100-120 g/m ² | | |
| Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition. | | | | | |
| APPLICATION | | | | | |
| | Viscosité DIN 4 mm | Dilution | Buse en mm | Pression en bar | Nombre de passes |
| Pistolet à gravité | 18-22" | 10-15 % | 1.4-1.8 | 2-3 | 1-2 |
| Giclage Airless / Airmix | 18-22" | 5-10 % | 0.15-0.23 | Material 60-80 | 1-2 |

Conditions d'application

Température ambiante et de produit optimale: 15-25 °C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10 °C.

Temps de séchage

+23 °C / 65% RH

- exempt de poussière

après 15 minutes

- sec au toucher

après 30 minutes

- recouvrable

après 3-4 heures

- apte au sablage

après 3 heures

- entièrement sec

après 10 heures

Nettoyage

Laver l'équipement immédiatement après utilisation. OWEDUR 3502-98

SANTE ET SECURITE

Mesures de sécurité et de précaution

Voir la Fiche de Données de Sécurité.

Premiers soins

Nous recommandons le port de vêtements de protection individuelle, même dans les cas où aucune réglementation locale n'est en vigueur.

CH : Les précautions selon les prescriptions locales (SUVA) en matière d'hygiène et d'équipement doivent être respectées.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas déchargé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.