

OWOGRIP 4374-10

Lösemittelhaltiger, strukturierter 2K-Decklack für den Innenbereich

OWOGRIP 4374 ist ein lösemittelhaltiger, strukturierter 2K-Decklack mit hoher Füllkraft. Das Produkt weist eine hohe Elastizität auf und ist resistent gegen mechanische Beanspruchung. Die Beschichtung ist ringfest und zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegen Metallabrieb aus.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--|
| Festkörpergehalt | Ca. 51 Gew.-% |
| Flüchtige organische Verbindung (VOC) | Ca. 494 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Der angegebene VOC-Wert ist der Durchschnittswert für werkseitig hergestellte Produkte und kann daher für Produktvarianten variieren, die in diesem technischen Datenblatt behandelt werden. |
| Theoretischer Verbrauch | 200-250 g/m ² ; 4.4 m ² /kg |
| Farbtöne | Wird in sämtlichen RAL und NCS-S Farbtönen hergestellt – oder nach Wunsch. |
| Abtönsystem | Largo |
| Glanzgrad (60°) | 10 |
| Härter | Komp. B: OWEDUR 5093-99 |
| Mischungsverhältnis (A:B) | 2:1 Gewichtsteil / Gewichtsteile |
| Topfzeit, +23 °C | 3 h |
| Verdünner | OWEDUR 5046-98 |
| Dichte | ca. 1,16 g/ml |
| Lagerung | Bei Temperaturen von +5 °C - +30 °C lagern. Muss in dicht schließender Verpackung aufbewahrt werden. |

GEBRAUCHSANWEISUNG

| | |
|--------------------------------|--|
| Oberflächenvorbereitung | Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Anstrich-Entfernung: Abschleifen, Abbeizen |
| Auftragsverfahren | Effektlacke sollten nur luftzerstäubend appliziert werden, z. B. mit einer Fließschaberpistole oder einer Niederdruck-Doppelmembranpumpe. Bitte Verfahrenstechnische Merkblatt "Grossflächige Lackierungen mit Effektlacken" (VTM 4126) beachten. |

Auftragen Produkt vor jedem Gebrauch mehrere Minuten gut, ggf. maschinell, aufrühren oder schütteln.

| Aufbauberatung | | | | | |
|---|-----------------------|--|--------------------------|--------------|-------------|
| Hartfaserplatten | | | | | |
| | | Produkt | Auftragsmenge | | |
| Vorschliff | | Mit Korn 220 | | | |
| Grundierung | | OWOGRIP 4374 | 100-120 g/m ² | | |
| Zwischenschliff | | Nur nötig, wenn mit OWOGRIP 4374 nochmals lackiert wird. | | | |
| Überlackierung | | Diese Strukturlackfarbe muss nicht überlackiert werden. Wenn überlackiert wird, darf eine Trocknungszeit von 24 Stunden nicht überschritten werden. | | | |
| Mit Grundierfolie belegte Platten | | | | | |
| | | Produkt | Auftragsmenge | | |
| Vorschliff | | Mit Korn 220-240 | | | |
| Grundierung | | OWOGRIP 4374 | 100-120 g/m ² | | |
| Zwischenschliff | | Nur nötig, wenn mit OWOGRIP 4374 nochmals lackiert wird. | | | |
| Überlackierung | | Diese Strukturlackfarbe muss nicht überlackiert werden. Wenn überlackiert wird, darf eine Trocknungszeit von 24 Stunden nicht überschritten werden. | | | |
| Mit OWOGRIP 4374 oder ALPOLAN SPRITZSPACHTEL 1090 vorbehandelte Flächen | | | | | |
| | | Produkt | Auftragsmenge | | |
| Vorschliff | | Mit Korn 280 | | | |
| Grundierung | | OWOGRIP 4374 | 100-120 g/m ² | | |
| Zwischenschliff | | Nur nötig, wenn mit OWOGRIP 4374 nochmals lackiert wird. | | | |
| Überlackierung | | Diese Strukturlackfarbe muss nicht überlackiert werden. Wenn überlackiert wird, darf eine Trocknungszeit von 24 Stunden nicht überschritten werden. | | | |
| Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik. | | | | | |
| APPLIKATION | | | | | |
| | Viskosität DIN 4mm | Verdünnung | Düse in mm | Druck in bar | Spritzgänge |
| Fliessbecher | 25-30" | 10-30% je nach Düsengrösse | | | |
| Airless / Airmix | 25-30" | 10-30% | | | |

Arbeitsbedingungen Optimale Umgebungs- und Produkttemperatur: 15-25°C. Nicht unter +10°C verarbeiten.

| | |
|-----------------------|------------------|
| Trocknungszeit | +23°C / 65% RH |
| - staubtrocken | nach 20 Minuten |
| - griffest | nach 90 Minuten |
| - durchgetrocknet | nach 10-14 Tagen |

Reinigung

Waschen Sie das Gerät sofort nach der Anwendung. OWEDUR 5046-98

SCHUTZMASSNAHMEN**Sicherheitsmassnahmen**

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Erste Hilfe

Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen.

CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Die Informationen dieses Datenblattes sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und Teknos übernimmt keine Haftung für Ergebnisse, die bei Arbeitsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle erreicht wurden. Daher werden Käufer und Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für besondere Zwecke und Arbeitsbedingungen im Rahmen der tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu testen. Unsere Haftung ist auf Schäden beschränkt, die unmittelbar durch Fehler an den von Teknos bereitgestellten Produkten entstanden sind. Das Produkt ist nur für die professionelle Verwendung bestimmt. Dies setzt voraus, dass der Anwender ausreichendes Wissen zur richtigen Verwendung besitzt, sowohl technisch wie fachlich als auch im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltauflagen. Die aktuellen Versionen der technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Homepage www.teknos.com zur Verfügung. Alle in diesem Dokument aufgeführten Handelsmarken sind ausschliessliches Eigentum der Teknos Group oder ihrer verbundenen Unternehmen.