

PREMIUM TEAK OIL 6151-00

Huile à bois d'imprégnation, pour l'entretien et la préservation de bois tropicaux



PREMIUM TEAK OIL 6151-00 est une huile d'imprégnation de haute qualité pour le bois, conçue pour entretenir et préserver les bois tropicaux, comme le teak, le bangkirai, le massaranduba, l'ipé, l'ébène. Le revêtement convient aux sols de terrasse, planches, tables, chaises, superstructures navales, etc., à l'extérieur. PREMIUM TEAK OIL 6151-00 intensifie la teinte du bois et a un haut pouvoir de pénétration.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Domaines d'application	Portes, Planchers de terrasse
Matières solides	Env. 27% du poids
Composé organique volatil (COV)	Env. 628 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique.
Rendement superficiel théorique	75 g/m ² ; 13,3 m ² /kg
Gamme de couleurs	Incolore.
Densité	Env. 0,85 g/ml
Stockage	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C. Stocker dans des récipients hermétiques.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la surface	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. Suppression de l'enduit: ponçage
----------------------------------	--

Méthode d'application

Chiffon, Smooth roller

Imprégner avec un chiffon propre, 1 à 2 fois, à intervalle de 15 minutes, faire pénétrer en quantité généreuse, laisser agir brièvement et essuyer pour finir l'huile en trop à l'état mouillé.

En cas d'application sur du bois de conifères indigène, tel que le sapin, l'épicéa ou le mélèze, un traitement préalable avec TEKNOL S 6005 comme antibleu est nécessaire, recommandé. (Uniquement pour une application à l'extérieur!)

Risque:

Les patins et chiffons imprégnés d'huile sont auto-inflammables dans certaines conditions et doivent de ce fait être conservés dans un seau métallique fermé jusqu'à leur mise au rebut.

Eviter une pénétration dans le sol et l'eau.

Application

Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

CONSEILS D'APPLICATION		
Support bois		
	Produit	Quantité appliquée
Imprégnation	PREMIUM TEAK OIL 6151	1-3x 75 g/m ²
	1-3 fois à intervalles de 15 minutes, frotter à saturation	
Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.		

Conditions d'application

Température ambiante et de produit optimale: 15-25 °C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10 °C.

Temps de séchage

+23 °C / 65% RH

- exempt de poussière

après 2 heures

- recouvrable

après 8 heures

- apte au sablage

après 8 heures

- entièrement sec

après 7 jours

Nettoyage

Laver l'équipement immédiatement après utilisation. TERPENTINERSATZ 4214-98

SANTE ET SECURITE

Mesures de sécurité et de précaution

Voir la Fiche de Données de Sécurité.

Premiers soins

Nous recommandons le port de vêtements de protection individuelle, même dans les cas où aucune réglementation locale n'est en vigueur.

CH : Les précautions selon les prescriptions locales (SUVA) en matière d'hygiène et d'équipement doivent être respectées.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Instructions de maintenance

Il est recommandé d'effectuer un entretien régulier avec le produit PREMIUM TEAK OIL 6151-00, suivant l'exposition aux intempéries. Effectuer le traitement 1 à 4 fois par an.

Les couches incolores, non pigmentées, ne présentent pas de protection active contre les UV.

Vous trouverez d'autres informations sur les traitements de surface de sols en bois et leur utilisation sur le site Internet www.parkett-verband.ch.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas déchargé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.