

# RENSA FLOOR POLISH 4580-30

Polymerdispersion für die Pflege aller wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden



RENSA FLOOR POLISH 4580 ist eine Polymerdispersion für die Pflege aller wasserfest versiegelten Parkett und Korkböden. Pflegt, schützt und lässt alte Böden wieder (seiden) matt erscheinen. Verstärkt die natürliche Maserung des Bodens und bewirkt eine Farbvertiefung.

pH-Wert: ca. 8.5 (Konzentrat)

Inhaltsstoffangaben (gem. EG-Empfehlung):

Unter 5 % nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Pflegekomponenten, Hilfs- und Duftstoffe.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Anwendungsbereich</b>	Fußboden
<b>Festkörpergehalt</b>	Ca. 50 Gew.-%
<b>Theoretischer Verbrauch</b>	25 g/m <sup>2</sup> ; 40 m <sup>2</sup> /kg
<b>Farbtöne</b>	Farblos.
<b>Glanzgrad (60°)</b>	30
<b>Dichte</b>	ca. 1,01 g/ml
<b>Lagerung</b>	Bei Temperaturen von +5°C - +30°C lagern. Muss in dicht schließender Verpackung aufbewahrt werden.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

**Oberflächenvorbereitung** Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein.

**Auftragsverfahren** Tuch, Glattwalzen

**Auftragen** Produkt vor jedem Gebrauch gut schütteln oder aufrühren.

Aufbauberatung		
Wasserfest versiegelte Parkett- und Korkböden		
	Produkt	Auftragsmenge
Pflege	RENSA FLOOR POLISH 4580	25 g/m <sup>2</sup>
UV-versiegeltes Fertigparkett		
	Produkt	Auftragsmenge
Pflege	RENSA FLOOR POLISH 4580	25 g/m <sup>2</sup>

Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.

## Arbeitsbedingungen

Optimale Umgebungs- und Produkttemperatur: 15-25°C. Nicht unter +10°C verarbeiten. Ideale Oberflächen- und Objekttemperatur für die Verarbeitung: +18-22°C. Vermeiden Sie eine Anwendung bei direkter Sonneneinstrahlung. Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen.

**Trocknungszeit** +23°C / 50 % RH (Trockenschicht 20 µm)

**- staubtrocken** nach 40 Minuten

**- griffest** nach 3 Stunden

**- überlackierbar** nach 1 Tag

**- durchgetrocknet** nach 6 Tagen

Begehrbar bei Erstpflege: nach 6 Stunden.

Begehrbar bei Unterhaltspflege: nach 2 Std.

## Reinigung

Waschen Sie das Gerät sofort nach der Anwendung.

## SCHUTZMASSNAHMEN

### Sicherheitsmassnahmen

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

## SONSTIGES

### Oberflächenpflege

Erstpflege: Für seidenmatte Oberflächen unverdünnt anwenden.

Erstpflege: Für matte Oberflächen 1:1 mit Wasser verdünnt anwenden.

Unterhaltspflege: 1 Teilstrich FLOOR POLISH 4580 auf 5 L Wischwasser (entspricht 2%) begeben.

Beachten Sie ebenfalls unseren Pflegebroschüre "Die perfekte Parkettpflege".

Weitere Informationen zu Oberflächenbehandlungen von Holzböden und deren Benutzung finden Sie unter [www.parkett-verband.ch](http://www.parkett-verband.ch).

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Die Informationen dieses Datenblattes sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und Teknos übernimmt keine Haftung für Ergebnisse, die bei Arbeitsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle erreicht wurden. Daher werden Käufer und Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für besondere Zwecke und Arbeitsbedingungen im Rahmen der tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu testen. Unsere Haftung ist auf Schäden beschränkt, die unmittelbar durch Fehler an den von Teknos bereitgestellten Produkten entstanden sind. Das Produkt ist nur für die professionelle Verwendung bestimmt. Dies setzt voraus, dass der Anwender ausreichendes Wissen zur richtigen Verwendung besitzt, sowohl technisch wie fachlich als auch im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltauflagen. Die aktuellen Versionen der technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Homepage [www.teknos.com](http://www.teknos.com) zur Verfügung. Alle in diesem Dokument aufgeführten Handelsmarken sind ausschließliches Eigentum der Teknos Group oder ihrer verbundenen Unternehmen.