

RENSA FLOOR POLISH 4580-30

Dispersion polymère pour l'entretien de tous les parquets et sols en liège à vitrification imperméable à l'eau



RENSA FLOOR POLISH 4580 est une dispersion polymère pour l'entretien de tous les parquets et sols en liège vitrifiés de façon imperméable à l'eau.

Entretient, protège et (re)donne aux vieux sols un aspect mat (satiné).

Renforce la madrure naturelle du sol et intensifie la couleur.

Valeur pH: env. 8,5 (concentré)

Indication des composants (selon la recommandation UE):

moins de 5% d'agents tensioactifs non ioniques. Autres composants: agents d'entretien, substances auxiliaires et parfums.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Domaines d'application	Planchers
Matières solides	Env. 50% du poids
Rendement superficiel théorique	25 g/m ² ; 40 m ² /kg
Gamme de couleurs	Incolore.
Brillance (60°)	30
Densité	Env. 1,01 g/ml
Stockage	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C. Stocker dans des récipients hermétiques.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la surface	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile.
Méthode d'application	Chiffon, Smooth roller
Application	Bien agiter ou remuer le produit avant chaque emploi.

CONSEILS D'APPLICATION		
Parquets et sols en liège vitrifiés étanches à l'eau		
	Produit	Quantité appliquée
Entretien	RENSA FLOOR POLISH 4580	25 g/m ²
Parquet prêt-à-poser vitrifié aux UV		
	Produit	Quantité appliquée
Entretien	RENSA FLOOR POLISH 4580	25 g/m ²
Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.		

Conditions d'application

Température ambiante et de produit optimale: 15-25 °C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10 °C. Température de surface et d'objet idéale pour la mise en œuvre: +18-22 °C. L'application en plein soleil est à éviter.
Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen.

Temps de séchage

+23 °C / 50% RH (20 µm de film sec)

- exempt de poussière

après 40 minutes

- sec au toucher

après 3 heures

- recouvrable

après 1 jour

- entièrement sec

après 6 jours

Praticable suite au premier entretien: au bout de 6 heures.

Praticable suite à l'entretien régulier: au bout de 2 heures.

Nettoyage

Laver l'équipement immédiatement après utilisation.

SANTE ET SECURITE**Mesures de sécurité et de précaution**

Voir la Fiche de Données de Sécurité.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**Instructions de maintenance**

Premier entretien: appliquer de façon non diluée sur des surfaces mates satinées.

Premier entretien: pour les surfaces mates, mélanger 1:1 à de l'eau.

Entretien régulier: ajouter la quantité de FLOOR POLISH 4580 correspondant à 1 trait à 5 litres d'eau de mouillage (soit 2%).

Tenir aussi compte de notre brochure "L'entretien parfait du parquet".

D'autres informations sur les traitements de surface de sols en bois et leur utilisation se trouvent sur le site Internet www.parkett-verband.ch.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas déchargé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.