

ROCKFLOOR 6500-15

Vernis vitrificateur PU bicomposant, à solvants, pour chapes anhydrites et en ciment, en intérieur



ROCKFLOOR 6500 est un vernis vitrificateur PU bicomposant, à solvants, caractérisé par une excellente résistance et un séchage ultra rapide, pour une vitrification transparente de haute qualité de chapes anhydrites et en ciment. Le produit tient bien à la lumière et au jaunissement.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Certificats, agréments et classification	Étiquette environnementale suisse UE II, classe G
Domaines d'application	Planchers
Liant	Acrylate
Matières solides	Env. 32% du poids
Composé organique volatil (COV)	Env. 689 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique.
Rendement superficiel théorique	200 g/m ² ; 5 m ² /kg
Gamme de couleurs	Incolore. Peut être ajusté individuellement pour les clients après accord.
Système de teintage	Largo
Brillance (60°)	15
Durcisseur	Introduire le durcisseur à la machine pendant plusieurs minutes. Comp. B : ROCKFLOOR 6500-99
Taux de mélange (A:B)	10:1 par volume
Durée de vie en pot, 23 °C	24 h
Diluant	VERDÜNNER 1300-98, VERDÜNNER 5500-98.
Densité	Env. 0,96 g/ml
Stockage	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la surface	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. Suppression de l'enduit: ponçage
Méthode d'application	Brosse, Rouleau

Application

Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

CONSEILS D'APPLICATION		
Sous-couches en anhydrite ou ciment		
	Produit	Quantité appliquée
Poncer	Au grain 100-120 ensuite, bien dépoussiérer avec un aspirateur industriel	
Couche de fond	ROCKFLOOR 6500	200 - 400 g/m ²
	1. Peinture avec rouleau Polytex 10 mm	
Revernissage	ROCKFLOOR 6500	120 - 180 g/m ²
	2. Peinture 4-10 mm Rouleau	
Ponçage intermédiaire	au grain 150 / pad vert (sia)	
Revernissage	ROCKFLOOR 6500	100 - 120 g/m ²
	3. Peinture 4-10 mm Rouleau	
Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.		

Conditions d'application

Température ambiante et de produit optimale: 15-25°C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10°C. Température de surface et d'objet idéale pour la mise en œuvre: +18-22°C. L'application en plein soleil est à éviter.
Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen.

Temps de séchage

- exempt de poussière

+23 °C / 50% RH (20 µm de film sec)

- recouvrable

après 60 minutes

- apte au sablage

après 8 heures ou application mouillé sur mouillé

- entièrement sec

après 8 heures

après 7 jours

Nettoyage

Laver l'équipement immédiatement après utilisation. VERDÜNNER 1000-98, VERDÜNNER 1300-98, VERDÜNNER 5500-98.

SANTE ET SECURITE

Mesures de sécurité et de précaution

Voir la Fiche de Données de Sécurité.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Instructions de maintenance

Premier entretien et entretien régulier: au plus tôt après 3 semaines de durcissement avec RENSA FLOOR POLISH 4580

D'autres informations sur les traitements de surface de sols en bois et leur utilisation se trouvent sur le site Internet www.parkett-verband.ch.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas déchargé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.