

# SUPREMO KLARLACK 3990-15

## Lösemittelhaltiger, anfeuernder 2K-Grund- und Decklack für den Innenbereich



SUPREMO KLARLACK 3990-15 ist ein schnell trocknender, lösemittelhaltiger, anfeuernder 2K-Grund- und Decklack mit einer angenehmen Oberflächenhaptik. Dank hohem Standvermögen eignet sich das Produkt besonders für die Applikationen auf vertikalen Flächen. Die Beschichtung ist auf peroxid gebleichten Hölzern anwendbar. Das Produkt kann auch auf Lackstrassen mit forcierter Trocknung verarbeitet werden.

Bei der Verwendung als schwerentflammbares Anstrichmittel für Seeschiffe entsprechend SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) 74/88 Reg. II-2/3, II-2/5 und II-2/6, neueste Fassung, IMO resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code)7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code)7, ist dieses Produkt nur kombinierbar mit anderen zugelassenen und technisch geeigneten Produkten.

Eine Risikobewertung hat gemäss Richtlinie 2014/90/EU, Anhang II, Abschnitt 3, stattgefunden. Von der ausgehärteten und getrockneten Beschichtung geht weder eine physikalische oder gesundheitliche Gefahr, noch eine Gefahr für die Umwelt aus. Bei Einsatz im Schiffinnenausbau darf die maximale Gesamtauftragsmenge des Produkts von 2x120 g/m<sup>2</sup> nicht überschritten werden.



### TECHNISCHE DATEN

<b>Zertifikate, Zulassungen und Klassifikation</b>	IMO FTPC Part 5, Marine Gerätezulassung (Module B), EN 13501-1, EN 71-3, DIN 68861-1B, EN 438-2 (Grad 5 - sehr hohe Kratzfestigkeit)
<b>Anwendungsbereich</b>	Badezimmer, Möbel, Küchen, Küchenmöbel, Treppen, Innentüren
<b>Bindemittel</b>	Acrylat
<b>Festkörpergehalt</b>	Ca. 23 Gew.-%
<b>Theoretischer Verbrauch</b>	120 g/m <sup>2</sup> ; 8,3 m <sup>2</sup> /kg
<b>Farbtöne</b>	Farblos. Können nach Absprache gemäß Kundenwunsch angepasst werden.
<b>Abtönsystem</b>	Largo
<b>Glanzgrad (60°)</b>	15
<b>Härter</b>	Komp. B: UNIPUR 279 1910-99
<b>Mischungsverhältnis (A:B)</b>	10:1 Volumenteil / Volumenteile
<b>Topfzeit, +23 °C</b>	8 h
<b>Verdünner</b>	VERDÜNNER 1300-98, VERDÜNNER 0950-98.
<b>Dichte</b>	ca. 0,95 g/ml
<b>Lagerung</b>	Bei Temperaturen von +5 °C - +30 °C lagern. Muss in dicht schließender Verpackung aufbewahrt werden.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### Oberflächenvorbereitung

Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Anstrich-Entfernung: Abschleifen, Abbeizen

### Auftragsverfahren

Konventionelles Spritzen, HVLP Spritzen, Airless Spritzen, Luftunterstütztes Airless-Spritzen

Bei MDF-Platten mit einer Rohdichte unter 700 kg/m<sup>3</sup> muss die Fläche mit ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00 vorisoliert werden. Kanten bzw. Ausfräsungen mit ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00 verfestigen. Für Objekte mit höherer Feuchtebelastung (z.B. Küchen, Bäder, etc.) sind feuchtebeständige Holzwerkstoffe einzusetzen. Vom Einsatz auf horizontale Flächen wird in diesem Bereich abgeraten.

Der Glanzgrad stumpfmatt 02 ist nur für den dekorativen Innenbereich geeignet. Hierbei werden stumpfmatt, offenporige Oberflächen erzielt und weisen deshalb erhöhte Empfindlichkeiten gegenüber mechanischen und chemischen Belastungen auf.

Naturmatt-Effektlacke werden hauptsächlich in dekorativen Bereichen angewendet. Aufgrund der ausgeprägten Mattierung enthalten solche Produkte hohe Anteile an Mattierungsmittel und sind für die Behandlung von dunklen Holzarten / Hintergründe nicht empfehlenswert.

### Auftragen

Produkt vor jedem Gebrauch mehrere Minuten gut, ggf. maschinell, aufrühren oder schütteln.

AUFBAUBERATUNG					
Holzuntergrund roh					
	Produkt		Auftragsmenge		
Vorschleif	Mit Korn 150-180				
Beizen	evtl. beizen				
Grundierung	SUPREMO KLARLACK 3990		80-120 g/m <sup>2</sup>		
Zwischenschleif	Mit Korn 240-320				
Überlackierung	SUPREMO KLARLACK 3990		80-120 g/m <sup>2</sup>		
MDF/HDF roh					
	Produkt		Auftragsmenge		
Vorschleif	Mit Korn 180-220				
Grundierung	SUPREMO KLARLACK 3990		80-120 g/m <sup>2</sup>		
Zwischenschleif	Mit Korn 240-320				
Überlackierung	SUPREMO KLARLACK 3990		80-120 g/m <sup>2</sup>		
Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie bitte unsere Anwendungstechnik.					
APPLIKATION					
	Viskosität DIN 4 mm	Verdünnung	Düse in mm	Druck in bar	Spritzgänge
Fliessbecher	23-28"	0-20%	1.8	2-3	2
Saugbecher	23-28"	0-20%	1.8	2-3	2
Airless / Airmix	28-35"	0-20%	0.28		2
HVLP	23-28"	0-20%	1.8	2-3	2

<b>Arbeitsbedingungen</b>	Optimale Umgebungs- und Produkttemperatur: 15-25°C. Nicht unter +10°C verarbeiten.
<b>Trocknungszeit</b>	+23°C / 50 % RH (Trockenschicht 20 µm)
- staubtrocken	nach 15 Minuten
- griffest	nach 30 Minuten
- überlackierbar	nach 3 Stunden
- schleiftrocken	nach 3 Stunden
- durchgetrocknet	nach 10-14 Tagen
	Vor forcierter Trocknung soll eine Abluftzeit von mind. 15 Minuten eingehalten werden.
<b>Reinigung</b>	Waschen Sie das Gerät sofort nach der Anwendung. VERDÜNNER 1000-98 oder UNIVERSALREINIGER U 8600-98.

## SCHUTZMASSNAHMEN

**Sicherheitsmassnahmen** Siehe Sicherheitsdatenblatt.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Die Informationen dieses Datenblattes sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und Teknos übernimmt keine Haftung für Ergebnisse, die bei Arbeitsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle erreicht wurden. Daher werden Käufer und Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für besondere Zwecke und Arbeitsbedingungen im Rahmen der tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu testen. Unsere Haftung ist auf Schäden beschränkt, die unmittelbar durch Fehler an den von Teknos bereitgestellten Produkten entstanden sind. Das Produkt ist nur für die professionelle Verwendung bestimmt. Dies setzt voraus, dass der Anwender ausreichendes Wissen zur richtigen Verwendung besitzt, sowohl technisch wie fachlich als auch im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltauflagen. Die aktuellen Versionen der technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Homepage [www.teknos.com](http://www.teknos.com) zur Verfügung. Alle in diesem Dokument aufgeführten Handelsmarken sind ausschließliches Eigentum der Teknos Group oder ihrer verbundenen Unternehmen.