

# SUPREMO STRUKTURLACK 3907-30

Vernis de finition bicomposant structuré, à solvants, pour l'intérieur

SUPREMO STRUKTURLACK 3907 / 3908 est un vernis de finition bicomposant structuré, à solvants, qui présente une excellente adhérence. Le produit se prête comme recouvrement de surfaces incolores ou pigmentées pour obtenir une surface structurée de haute qualité.



Types de structure:

3907 structure grossière

3908 structure fine



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Certificats, agréments et classification</b>	EN 71-3
<b>Domaines d'application</b>	Meubles, Cuisines, Meubles de cuisine, Escaliers, Portes intérieures
<b>Liant</b>	Acrylate
<b>Matières solides</b>	Env. 26% du poids
<b>Rendement superficiel théorique</b>	120 g/m <sup>2</sup> ; 8,3 m <sup>2</sup> /kg
<b>Gamme de couleurs</b>	Incolore.
<b>Système de teintage</b>	Largo
<b>Brillance (60°)</b>	30
<b>Durcisseur</b>	Comp. B : UNIPUR 279 1910-99
<b>Taux de mélange (A:B)</b>	10:1 par volume
<b>Durée de vie en pot, 23 °C</b>	8 h
<b>Diluant</b>	VERDÜNNER 1300-98, VERDÜNNER 0950-98.
<b>Densité</b>	Env. 0,94 g/ml
<b>Stockage</b>	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C. Stocker dans des récipients hermétiques.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

<b>Préparation de la surface</b>	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. Suppression de l'enduit: ponçage, décapage
----------------------------------	--

## Méthode d'application

Pulvérisation traditionnelle, HVLP spraying, Pulvérisation airless, Pulvérisation sans air à commande pneumatique

Dans le cas de panneaux MDF d'une masse volumique inférieure à 700 kg/m<sup>3</sup>, la surface doit être pré-isolée avec ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00.

Consolider les bords et fraises avec ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00.

Pour les objets avec une plus forte exposition à l'humidité (par ex. cuisines, salles de bains, etc.), utiliser des matériaux dérivés du bois résistant à l'humidité.

Une application sur des surfaces horizontales est déconseillée dans ces zones.

**ATTENTION:** des nuages peuvent se former sur des surfaces foncées (par ex. MDF noir) selon la quantité et le type d'application.

Il convient de seulement appliquer les vernis à effet avec un système à pulvérisation d'air, par exemple avec un pistolet à gravité ou une pompe à double membrane.

Veuillez tenir compte de la fiche procédurale "Peinture sur grandes surfaces avec des peintures à effet" (VTM 4126).

## Application

Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

CONSEILS D'APPLICATION					
HSupport bois					
	Produit		Quantité appliquée		
Ponçage préliminaire	Au grain 150-180				
Décapage	Éventuel mordantage				
Couche de fond	SUPREMO KLARLACK 3990		120 g/m <sup>2</sup>		
Ponçage intermédiaire	Au grain 220-280				
Revernissage	SUPREMO STRUKTURLACK 3907		120 g/m <sup>2</sup>		
MDF/HDF brut					
	Produit		Quantité appliquée		
Ponçage préliminaire	Au grain 180-220				
Couche de fond	SUPREMO KLARLACK 3990		120 g/m <sup>2</sup>		
Ponçage intermédiaire	Au grain 220-280				
Revernissage	SUPREMO STRUKTURLACK 3907		120 g/m <sup>2</sup>		
Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.					
APPLICATION					
	Viscosité	Dilution	Buse en mm	Pression en bar	Nombre de passes
Pistolet à gravité	Thixotrop	0-20 %	1.8	2-3	1
Pistolet à succion	Thixotrop	0-20 %	1.8	2-3	1
Giclage Airless / Airmix	Thixotrop	0-20 %	0.28		1
HVLP	Thixotrop	0-20 %	1.8	2-3	1

<b>Conditions d'application</b>	Température ambiante et de produit optimale: 15-25°C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10°C.
<b>Temps de séchage</b>	+23°C / 65% RH
<b>- exempt de poussière</b>	après 15 minutes
<b>- sec au toucher</b>	après 30 minutes
<b>- entièrement sec</b>	après 10-14 jours
	Prévoir un temps d'évaporation d'au moins 15 minutes avant le séchage forcé.
<b>Nettoyage</b>	Laver l'équipement immédiatement après utilisation. VERDÜNNER 1000-98 ou UNIVERSALREINIGER U 8600-98.

## SANTE ET SECURITE

<b>Mesures de sécurité et de précaution</b>	Voir la Fiche de Données de Sécurité.
<b>Premiers soins</b>	Nous recommandons le port de vêtements de protection individuelle, même dans les cas où aucune réglementation locale n'est en vigueur. CH : Les précautions selon les prescriptions locales (SUVA) en matière d'hygiène et d'équipement doivent être respectées.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas déchargé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.