

SUPREMO STRUKTURLACK 3907-30

Oplosmiddelhoudende, gestructureerde 2K-deklak voor binnenruimtes

SUPREMO STRUKTURLACK 3907 / 3908 is een oplosmiddelhoudende, gestructureerde 2K-deklak met uitstekende hechting. Het product is geschikt als vernis voor kleurloze of gepigmenteerde oppervlakken om een kwalitatief hoogwaardig oppervlak met structuur te bereiken.



Structuurtypes:

3907 grove structuur

3908 fijne structuur



TECHNISCHE GEGEVENS

Certificaten, goedkeuringen en classificatie	EN 71-3
Toepassingsgebied	Meubelen, Keuken, Keukenmeubilair, Trappen, Binnendeuren
Bindmiddel	Acrylaat
Vaste stoffen	Ca. 26 % (gewicht)
Theoretisch rendement	120 g/m ² ; 8,3 m ² /kg
Kleuren	Colourless.
Kleursysteem	Largo
Glans (60°)	30
Verharder	Comp. B: UNIPUR 279 1910-99
Mengverhouding (A:B)	10:1 (volume)
Bruikbaarheidsduur, 23 °C	8 h
Verdunner	VERDÜNNER 1300-98, VERDÜNNER 0950-98.
Soortelijk gewicht	Ca. 0,94 g/ml
Opslag	De opslagtemperatuur ligt tussen +5 °C - +30 °C. Bewaren in een goed afgesloten container.

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlaktevoorbereiding	Iedere ondergrond moet in beginsel goed gereinigd, schoon, droog, vet- en olievrij zijn. Verwijderen van de laag: afschuren, afbijten
---------------------------------	---

Applicatiemethode

Conventioneel spuiten, HVLP spuiten, Airless spuiten, Luchtondersteund spuiten
 Bij MDF-platen met een schijnbare dichtheid van minder dan 700 kg/m³ moet het oppervlak worden voorgeïsoleerd met ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00. Kanten resp. uitfrezingen verstevigen met ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00. Voor objecten met een hogere vochtbelasting (bijv. keukens, badkamers) moeten vochtbestendige materialen op houtbasis worden gebruikt. Het gebruik op horizontale oppervlakken wordt voor deze gebieden afgeraden.

VOORZICHTIG: op donkere oppervlakken (bijv. MDF zwart) kan afhankelijk van de opgebrachte hoeveelheid en opbrengmethode wolkvorming optreden.

Effectlakken mogen alleen luchtverstuivend worden opgebracht, bijv. met een pistool met uitloopbeker of een lagedruk-dubbelmembraanpomp. Procestechnisch informatieblad "Grootschalige laklagen met effectlakken" (VTM 4126) in acht nemen.

Verwerking

Product vóór ieder gebruik meerdere minuten goed, evt. machinaal, doorroeren of schudden.

APPLICATIE ADVIES					
Houten substraat onbewerkt					
		Product		Aangebrachte hoeveelheid	
Voorschuren		Met korrel 150-180			
StainBeits		beits indien nodig			
Grondverf		SUPREMO KLARLACK 3990		120 g/m ²	
Tussenschuren		Met korrel 220-280			
Opnieuw coaten		SUPREMO STRUKTURLACK 3907		120 g/m ²	
MDF/HDF onbewerkt					
		Product		Aangebrachte hoeveelheid	
Voorschuren		Met korrel 180-220			
Grondverf		SUPREMO KLARLACK 3990		120 g/m ²	
Tussenschuren		Met korrel 220-280			
Opnieuw coaten		SUPREMO STRUKTURLACK 3907		120 g/m ²	
Voor meer applicatie voorstellen kunt u terecht bij onze vertegenwoordiger.					
APPLICATIE					
	Viscositeit	Verduunning	Nozzle opening in mm	Druk in bar	Aantal spuitlagen
Bovenbeker pistool	Thixotroop	0-20 %	1.8	2-3	1
Onderbeker pistool	Thixotroop	0-20 %	1.8	2-3	1
Airless / Airmix-spuitapplicatie	Thixotroop	0-20 %	0.28		1
HVLP	Thixotroop	0-20 %	1.8	2-3	1

Verwerkingsvoorwaarden

Optimale omgevings- en producttemperatuur: 15-25 °C. Niet onder +10 °C verwerken.

Droogtijden	+23 °C / 65% RH
- stofdroog	na 15 minuten
- kleefvrij	na 30 minuten
- doordroging	na 10-14 dagen
	Laat voor het geforceerd drogen een flash-off tijd toe van minstens 15 minuten.
Reiniging	Reinig de materialen direct na gebruik. VERDÜNNER 1000-98 of UNIVERSALREINIGER U 8600-98.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen	Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).
Eerste hulp	We raden aan persoonlijke beschermende kleding te dragen, zelfs als er geen plaatselijke voorschriften van kracht zijn.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.