

TEKNOCLEAR AQUA 1331-01

Pihustatav pinnavärv

TEKNOCLEAR AQUA 1331-01 on veepõhine läbipaistev lakk ilmastikukoormuses mitte olevatele puitseina- ja laepaneelidele ning kiudplaatidele, toonitav lasuursetesse toonidesse.



Kiiresti kuivav, moodustab täiesti läbipaistva ja naturaalse viimistluse. Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	M1 klassifikatsioon
Tavaline kasutusvaldkond	voodrilauad, tavalised
Pinnasoovitus	okaspuit, puit, lehtpuit, MDF, HDF, masoniit, vineer, laastplaat
Kuivainesisaldus	27-32 mahu-% 30-35 massi-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 20 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Teoreetiline kulu	ca 10 m ² /l
Värvitoonid	Värvitu ja base T (läbikumavad toonid). Maksimaalselt 1 mahu% pigmenti.
Toonimissüsteem	Teknocolor
Läikeaste (60°)	Täismatt
Lahusti	Toode tarnitakse kasutusvalmina.
Säilitamine	Ladustamise temp. + 5 - + 30 °C. Kõlblikkusaeg avamata nõu puhul: Vt „parim enne“ kuupäeva toote sildil. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda.
Pakendid	Saadaval standardpakendites.

KASUTUSJUHEND

Pealekandmismeetod	õhuvaba pihustamine, õhulisandiga kõrgsurvepihustamine
Pealekandmine	Segada hoolikalt.

Pihusti	Rõhk	Pneumoseade
Airless-pihustamine (lame) 0,28 mm	100-110 bar	
Õhulisandiga kõrgsurvepihustamine (lame) 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar

Värvimistingimused	Tootele sobiv temperatuur ja säilitustingimused: +18 °C - +22 °C. Sobiv suhteline õhuniiskus: Ca 50%. Kihipaksus: max. 100 µm märg (105 g/m ²).
Kuivamisajad	+20 °C / 50% RH
- käsitlemiskuiv	1-2 h
- täiskuiv	Järgmisel päeval Kuivamisaega saab vähendada eriliste kuivatusseadmete kasutamise abil. Kuivamisajad on ligikaudsed ja võivad erineda sõltuvalt puidu kvaliteedist, temperatuurist, niiskusest ja ventilatsioonist.
Töövahendite pesu	Vesi.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknosa tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknosa tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Grupi või selle sidusettevõtete ainuomand.