

# TEKNOFILL 5800-00

## Vesiohenteinen kitti

TEKNOFILL 5800-00 on vesiohenteinen yksikomponenttinen kitti vanerille.

Se on tarkoitettu automaattilinjastoihin.

TEKNOFILL 5800-00 täyttää kolot ja pinta on hiottavissa 30 minuutin kuivumisen jälkeen.



## TEKNISET TIEDOT

<b>Käyttökohteet</b>	Laudat, paneelit, sahatavara
<b>Alustasuositus</b>	Vaneri
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	76 ± 2 tilavuus-%
<b>Kiintoainepitoisuus</b>	N. 990 g/l
<b>Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)</b>	N. 7 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
<b>Värisävyt</b>	Valkoinen.
<b>Varastointi</b>	Ei saa jäätyä. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C.

## KÄYTTÖOHJEET

<b>Pinnan esikäsitteleminen</b>	Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
<b>Levitysmenetelmä</b>	TEKNOFILL 5800-00 on tarkoitettu levitettäväksi automaattisella linjastolla.
<b>Käsittelyolosuhteet</b>	Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
<b>Kuivumisaika</b>	+23 °C / 50 % RH
<b>- hiottavissa</b>	Riippuu voimakkaasti vanerin pinnan lämpötilasta. +20 - +30 °C:n lämpötiloissa pinta voidaan hioa 30 minuutin kuluttua.
<b>Välineiden pesu</b>	Vesi tai TEKNOSOLV 1935.

## TURVALLISUUS

**Varotoimet** Katso käyttöturvallisuustiedote.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.