

ТЕКНОРОХ PRIMER 9-00

Эпоксидная грунтовочная краска

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка.

Используется в качестве антикоррозионной грунтовки поверх подготовленных струйной очисткой стальных поверхностей, а также поверх оцинкованных и алюминиевых поверхностей изделий, где требуется хорошая устойчивость покрытия к абразивному воздействию, к воде, к маслу и химическим веществам.

Краска является быстро высыхающей, обладает хорошими малярными свойствами и хорошо растекается. Отверждается даже при температуре +0°C.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рекомендуемые поверхности	Алюминий, Сталь, Цинк																	
Связующее	Эпоксидная																	
Содержание нелетучих веществ	62 ±2 объемных %																	
Общая масса нелетучих веществ	Прим. 1030 г/л																	
Летучие органические соединения (ЛОС)	Прим. 350 г/л (DIRECTIVE 2010/75/EU) Приведенное значение ЛОС является средним значением для продуктов заводского производства, и, следовательно, оно может варьироваться в зависимости от отдельных продуктов, которых касается эта Техническая спецификация.																	
Теоретический расход	<table border="1"><thead><tr><th>Сухая пленка (мкм)</th><th>Мокрая пленка (мкм)</th><th>Теоретический расход (м²/л)</th></tr></thead><tbody><tr><td>60</td><td>97</td><td>10,3</td></tr><tr><td>80</td><td>129</td><td>7,8</td></tr><tr><td>100</td><td>161</td><td>6,2</td></tr><tr><td>120</td><td>193</td><td>5,2</td></tr></tbody></table>	Сухая пленка (мкм)	Мокрая пленка (мкм)	Теоретический расход (м ² /л)	60	97	10,3	80	129	7,8	100	161	6,2	120	193	5,2		
Сухая пленка (мкм)	Мокрая пленка (мкм)	Теоретический расход (м ² /л)																
60	97	10,3																
80	129	7,8																
100	161	6,2																
120	193	5,2																
Практический расход	Зависит, например, от метода нанесения, состояния поверхности и потери при распылении мимо объекта, зависящей от типа конструкции.																	
Цвета	Белая, светло-серая ~ RAL-7035, Buff ~ RAL-1014.																	

Глянец (60°)	Полуматовая
Отвердитель	Комп. Б: ТЕКНОРОХ HARDENER 7219
Соотношение смешивания (А:Б)	7:1 частей по объему
Жизнеспособность, +23°С	3 h
Разбавитель	ТЕКНОСОЛВ 9506
Хранение	Срок хранения указан на этикетке. Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

С обрабатываемой поверхности удалить загрязнения и водорастворимые соли, затрудняющие предварительную подготовку и нанесения материала методами для удаления жира и грязи. Поверхности подготавливаются в зависимости от материала подложки следующим образом:

СТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Удалить окалину от проката и ржавчину методом струйной обработки до степени Sa 2½ (ISO 8501-1). Обработка тонколистовой стали до шероховатости улучшает адгезию краски к основанию.

ОЦИНКОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Горячеоцинкованные стальные поверхности, подверженные коррозии под воздействием атмосферных нагрузок, можно окрашивать, если поверхности очищены легкой пескоструйной очисткой (SaS), до того, как поверхность станет матовой. Подходящими материалами для очистки являются окись алюминия, песок и кварц. Согласно ISO 12944-5 окраска горячеоцинкованных конструкций, предназначенных для эксплуатации в условиях погружения, не рекомендуется. Для обсуждения возможных вариантов окраски таких конструкций обращайтесь в компанию ТЕКНОС.

Рекомендуется новые оцинкованные поверхности из тонкого листового металла обработать легкой струйной очисткой (SaS). Тонколистовые поверхности, которые под воздействием атмосферы приобрели матовый оттенок, также можно обработать моющим средством RENSA STEEL.

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Поверхности обработать моющим средством RENSA STEEL. Поверхности, подвергающиеся атмосферным нагрузкам, обработать легкой струйной очисткой (AlSaS) или шлифованием.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕОКРАШИВАНИЯ: Удалить мешающие загрязнения (напр. жир и соли). Поверхности должны быть сухие и чистые. Старые поверхности с окраской, которая превысила максимальное время нанесения следующим слоем, нужно отшлифовать до шероховатости. Поврежденные участки поверхности должны быть обработаны в соответствии с инструкциями по подготовке подложки и ремонтной окраске.

Место и время предварительной подготовки поверхности под окраску должны быть выбраны таким образом, чтобы обработанная поверхность оставалась сухой и чистой до начала следующего этапа окраски.

Шоппраймер: При необходимости можно применять эпоксидный шоппраймер KORRO E. Рекомендуется перед применением очистить поверхность до степени FeX05, X = тип шоппраймера (SFS 8145).

Дополнительные сведения о предварительной подготовке и техническом обслуживании см. "Руководство по антикоррозионной окраске" АО ТЕКНОС. Инструкцию по предварительной подготовке можно найти в стандарте EN ISO 12944-4 и ISO 8501-2.

Способ нанесения

Безвоздушное распыление

Нанесение

При определении количества компонентов для приготовления смеси единовременного использования необходимо принять во внимание ее жизнеспособность. Перед нанесением пластмассовый компонент и отвердитель должны быть смешаны в правильной пропорции. Смесь необходимо тщательно перемешать до дна емкости. Небрежное перемешивание или неверное соотношение компонентов приводят к неравномерному отверждению и ухудшению свойств поверхности.

Материал тщательно перемешать перед нанесением.

Для нанесения краски рекомендуется использовать безвоздушный распылитель, для того, чтобы достигнуть рекомендуемую толщину пленки за одно нанесение. Сопло безвоздушного распылителя 0,013 - 0,017"
Для ремонтной окраски и для небольших участков можно применять кисть.

Условия нанесения

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше 0°С, относительная влажность воздуха ниже 80%. Дополнительно, температура обрабатываемой поверхности и материала должны быть, как минимум, на 3 °С выше точки росы воздуха.

Разбавление

При необходимости краску можно разбавить TEKNOSOLV 9506.

Время высыхания

- от пыли

- на отлип

Нанесение следующего слоя

+23 °C / 50 % RH (сухая пленка 60 мкм)

10 мин (ISO 9117-3:2010)

45 мин (ISO 9117-5:2012)

температура поверхности	ТЕКНОРОХ PRIMER 9-00		ТЕКНОДУР 0050, ТЕКНОДУР COMBI 340-811 и ТЕКНОДУР COMBI 3430 полиуретановые краски		ТЕКНОДУР COMBI 3560-78		ТЕКНОДУР 100 9-12	
	мин.	макс.*	мин.	макс.*	мин.	макс.*	мин.	макс.*
+10°C	1 ч	2 мес	1 ч	1 мес	1 ч	2 мес	1 ч	14 сут
+23°C	45 мин	2 мес	45 мин	1 мес	45 мин	2 мес	45 мин	14 сут

* Макс. промежуток времени, при котором не требуется обработка поверхности до шероховатости.

Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха в помещении высыхания, как правило, замедляют процесс высыхания.

Очистка

TEKNOSOLV 9506

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности

См. паспорт безопасности.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Продукция предназначена только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.