

# TEKNOPRIMER 03

## Grundierung

Acrylat-Dispersionsfarbe auf Wasserbasis. Glanz: Vollmatt.



Die Farbe wird als Grundierung auf Oberflächen in trockenen Innenräumen verwendet, z. B. für Wände und Decken in Wohnungen, Büros, Lagerräumen und Fabriken. Sie kann auch als Decklack an Decken und zum Anstreichen von verzinkten Klimaanlagenrohren in trockenen Innenräumen verwendet werden. Kann auf Beton, Putz, Füller, Ziegel, Holz oder Bauplatten aufgetragen werden.



## TECHNISCHE DATEN

<b>Zertifikate, Zulassungen und Klassifikation</b>	M1-Klassifizierung, Nordic Ecolabel, Finnish Key Flag
<b>Anwendungsbereich</b>	Decken, Innenwände
<b>Empfohlenes Substrat</b>	Bauplatten, Beton, Füller, Putz, Holz
<b>Festkörpergehalt</b>	Ca. 34 Vol.-%
<b>Flüchtige organische Verbindung (VOC)</b>	EU VOC Grenzwert (kat A/g): 30 g/l. VOC des Produkts: max. 30 g/l.
<b>Praktischer Verbrauch</b>	Einmal angewendet auf einer glatten Oberfläche: 5 - 8 m <sup>2</sup> /l.
<b>Farbtöne</b>	Weiß. Kann mit Abtönpasten zu hellen Farbtönen gemäß den Innenraumfarbkarten abgetönt werden. Keine vollständige Farbgenauigkeit.
<b>Glanzgrad (60°)</b>	Vollmatt
<b>Verdünner</b>	Wasser.
<b>Dichte</b>	ca. 1,5 g/ml
<b>Lagerung</b>	Frostfrei lagern.
<b>Gebinde</b>	Weiß: 9 l.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

<b>Oberflächenvorbereitung</b>	Reinigen Sie neue Oberflächen von Staub und Schmutz. Waschen Sie zuvor gestrichene Flächen mit RENSA SUPER Farbreiniger. Harte oder glänzende Oberflächen anschleifen und danach den Staub gründlich entfernen. Entfernen Sie die gesamte alte Farbe von den Flächen, die mit Leimfarbe oder Kalkfarbe gestrichen wurden. Zum Ausgleichen von Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche wählen Sie einen geeigneten Füller aus der TEKNOSPRO-Serie. Die getrocknete Spachtelmasse wird abgeschliffen und der Staub entfernt.
<b>Grundierung</b>	Stahloberflächen werden mit FERREX AQUA Korrosionsschutzfarbe grundiert.
<b>Auftragsverfahren</b>	Pinsel, Farbrolle, Spritzen

<b>Auftragen</b>	Vor Verarbeitung gut aufrühren. Einmal oder zweimal mit Pinsel, Farbrolle oder per Spritzverfahren auftragen.
<b>Arbeitsbedingungen</b>	Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken sein. Während der Verarbeitung und des Trocknens muss die Temperatur sowohl der Luft, der Fläche als auch des Produkts über +5 °C liegen. Die relative Luftfeuchtigkeit darf 80% nicht übersteigen. Eine gute Belüftung während der Anwendungs- und Trocknungszeit beschleunigt den Trocknungsprozess.
<b>Verdünnung</b>	Kann bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden.
<b>Trocknungszeit</b>	+23 °C / 50% RH
- staubtrocken	½ h
- überlackierbar	1 h
	Bei Kälte und/oder Feuchtigkeit verlangsamt sich der Trocknungsprozess.
<b>Waschbarkeit und Verschleißfestigkeit</b>	Nassscheuerbeständigkeit, Klasse 2 nach EN 13300 (ISO 11998).
<b>Reinigung</b>	Warmes Wasser und RENSA BRUSH Pinselreiniger. Waschen Sie das Gerät sofort nach der Anwendung.

## SCHUTZMASSNAHMEN

<b>Sicherheitsmassnahmen</b>	Siehe Sicherheitsdatenblatt. CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN UND SICHERHEIT Das Produkt ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft. Empfohlene Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung des Produkts: Unnötigen Hautkontakt vermeiden. Zum Schutz vor Farbspritzern Arbeitskleidung tragen. Bei Bedarf zum Schutz der Augen vor Farbspritzern eine Schutzbrille tragen. Bei der Spritzapplikation das Einatmen von Sprühnebel vermeiden. Atemschutzgerät mit Filtertyp A P verwenden. Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt: Produktseite unter <a href="http://www.teknos.com">www.teknos.com</a> .
------------------------------	---

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Die Informationen dieses Datenblattes sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und Teknos übernimmt keine Haftung für Ergebnisse, die bei Arbeitsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle erreicht wurden. Daher werden Käufer und Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für besondere Zwecke und Arbeitsbedingungen im Rahmen der tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu testen. Unsere Haftung ist auf Schäden beschränkt, die unmittelbar durch Fehler an den von Teknos bereitgestellten Produkten entstanden sind. Dies setzt voraus, dass der Anwender ausreichendes Wissen zur richtigen Verwendung besitzt, sowohl technisch wie fachlich als auch im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaanforderungen. Die aktuellen Versionen der technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Homepage [www.teknos.com](http://www.teknos.com) zur Verfügung. Alle in diesem Dokument aufgeführten Handelsmarken sind ausschließliches Eigentum der Teknos Group oder ihrer verbundenen Unternehmen.