

# TEKNOPRIMER 03

## Grundfärg

Vattenburen akrylatdispersionsfärg. Färgproduktgrupper 212 och 311 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt.



Används som grundfärg i torra utrymmen inomhus, t.ex. på tak och väggar i bonings- och kontorsrum, i lagerutrymmen och fabriksbhallar. Kan även användas som täckfärg på innertak och galvaniserade ventilationspipor i torra utrymmen inomhus. Underlaget kan vara av betong, puts, spackel, tegel, trä eller byggnadsskivor.



## TEKNISKA DATA

<b>Certifikat, godkännande och klassificeringar</b>	M1-klassificering, Miljömärket Svanen, Nyckelflaggan (Finland)
<b>Typiska användningsområden</b>	Innertak, Innervägg
<b>Rekommenderade underlag</b>	Byggskiva, Betong, Spackel, Puts, Trä
<b>Torrhalt</b>	Ca 34 volym-%
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	EU VOC gränsvärde (kat A/g): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
<b>Praktisk drygheit</b>	En applicering på slät yta: 5 - 8 m <sup>2</sup> /l.
<b>Kulörer</b>	Vit. Kan med nyanseringspastor nyanseras till inomhusfärgkartans ljusa kulörer. Färgmotsvarigheten är inte fullständig.
<b>Glans (60°)</b>	Helmatt
<b>Förtunning</b>	Vatten.
<b>Densitet</b>	Ca 1,5 g/ml
<b>Lagring</b>	Förvaras frostfritt.
<b>Förpackningsstorlek</b>	Vit: 9 l.

## BRUKSANVISNING

<b>Ytans förbehandling</b>	Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målar tvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. All gammal färg bör avlägsnas från ytor som målats med lim- eller kalkfärg. Ojämheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.
<b>Grundmålning</b>	Stålytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg.
<b>Appliceringsmetod</b>	Pensel, Rulle, Sprutning
<b>Applicering</b>	Rör om väl före användningen. Appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta.

<b>Appliceringsförhållanden</b>	Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.
<b>Förtunning</b>	Förtunnas vid behov med vatten.
<b>Torktid</b>	+23°C / 50% RH
<b>- dammtorr</b>	½ h
<b>- övermålningsbar</b>	1 h
	Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
<b>Tvätt- och nötningsbeständighet</b>	Härdigheten mot våtnötning motsvarar klass 2 enligt EN 13300 (ISO 11998).
<b>Rengöring</b>	Varm vatten och RENZA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.

## HÄLSA OCH SÄKERHET

### Säkerhets- och försiktighetsåtgärder

Se säkerhetsdatabladet.  
KEMISKA EGENSKAPER OCH SÄKERHET  
Denna produkt har inte klassificerats som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008.  
Rekommenderade försiktighetsåtgärder vid användning av produkten:  
Undvik onödig hudkontakt. Använd arbetskläder som skyddar från färgstänk.  
Använd ögonskydd som skyddar mot färgstänk.  
Vid sprutapplicering undvik inandning av sprutdimma. Använd andningsskydd, filtertyp A P.  
Ytterligare information och säkerhetsdatablad: Produktens produktsida [www.teknos.com](http://www.teknos.com)

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Ovanstående information är normgivande och baseras på laboratorietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.