

TEKNOSTAIN AQUA 1993-02

Pohjamaali flowcoat-levitykseen / kastomaalaukseen

TEKNOSTAIN AQUA 1993-02 on kuultava, vesiohenteinen teollinen pohjamaali uusille puupinnoille sisäkäyttöön.



TEKNOSTAIN AQUA 1993-02 korostaa puun luonnollista kauneutta tuomalla esiin puun syyrakenteen, ja valmisteele pinnan kirkasta pintakäsittelykerrosta varten.

TEKNOSTAIN AQUA 1993-02 on saatavana läpikuultavina tehdassävytettynä sävyinä sekä paikan päällä sävytettävänä pohjasävyinä.

TEKNOSTAIN AQUA 1993-02 on erittäin monipuolinen, kestävä ja helppokäyttöinen sisäpetsi havupuulle, jota käytetään tyyppillisesti sisätiloissa listoissa sekä seinä- ja kattopaneeleissa.



TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät, sertifikaatit ja luokitus	A+ Émissions l'air intérieur (Ranska)
Käyttökohteet	Huonekalut, Paneelit
Alustasuositus	Havupuu, Kovapuu
Kuiva-ainepitoisuus	N. 10 paino-%
Viskositeetti	N. 25 s, DIN cup 3 mm, 20 °C
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 19 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Teoreettinen riittoisuus	N. 25 m ² /l
Kalvonpaksuus	N. 40 µm märkäkalvon paksuus Nesteen kiintoainepitoisuutta on säädettävä lisäämällä vettä haihtumisen vuoksi.
Värisävyt	Base T (kuultavat sävyt).
Sävytysjärjestelmä	Teknocolor
Ohenne	Vesi.
Varastointi	Jäätymiseltä suojattuna ja alle +30 °C:ssa. Pakkaukset tulee sulkea huolellisesti käytön jälkeen. Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä.
Pakkauskoot	Saatavana vakiopakkauskokoina.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja pölytön. Puun kosteuden tulee olla noin 13 %, ei yli 15 %.
Levitysmenetelmä	Harjakone, Kastaminen, Flow-coat (valelu), Sivellin

Käsittely	Sekoita tuote homogeeniseksi ennen käyttöä. Levitetään flow-coatilla tai kastamalla.
Käsittelyolosuhteet	Suosittelavin tuotteen ja ympäröivän ilman lämpötila: +18 °C – +22 °C. Suositeltavin suhteellinen ilmankosteus: noin 50 %.
Kuivumisaika	+20 °C / 50 % RH
- käsittelykuiva	1-2 h
- hiottavissa ja uudelleen käsiteltävissä	2-3 h
- lämpökuivaus	+50 °C / 50% RH: - käsittelykuiva: 10 min
	Kuivumisaikoihin vaikuttavat useat tekijät, kuten ympäröivän ilman lämpötila ja kosteus sekä tuotteen levitysmäärä.
Lisätietoa käsittely-yhdistelmästä	Pohjustetut/pohjamaalatut pinnat on aina käsiteltävä pintamaalilla tai -lakalla ennen niiden altistamista säärasitukselle.
Välineiden pesu	Vesi.

TURVALLISUUS

Varotoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.