

# VARIVA AQUA 8770-00 WIPE

## Watergedragen veegbeits

VARIVA AQUA 8770-00 WIPE veegbeits is een gebruiksklaar ingestelde, lichtechte pigmentbeits op waterbasis, die een rustiek beitseffect geeft op houtsoorten met grove poriën, zoals eiken- en essenhout. VARIVA AQUA 8770-00 WIPE zorgt voor een rustiek beitsbeeld met duidelijk zichtbare poriën en kan ook worden gebruikt op houtsoorten met fijne poriën, zoals ahorn.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toepassingsgebied</b>                  | Badkamer, Meubelen, Keuken, Keukenmeubilair, Panelen, Trappen, Lijstwerk, Binnendeuren, Plaatmateriaal                                                                                                                                               |
| <b>Bindmiddel</b>                         | Polyurethaan                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vaste stoffen</b>                      | Ca. 7 % (gewicht)                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Vluchtige organische stoffen (VOS)</b> | Ca. 78 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)<br>De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen. |
| <b>Kleuren</b>                            | Kan in overleg met klanten individueel aangevraagd worden.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kleursysteem</b>                       | Largo                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Soortelijk gewicht</b>                 | Ca. 1,01 g/ml                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Opslag</b>                             | De opslagtemperatuur ligt tussen +5 °C - +30 °C.                                                                                                                                                                                                     |

## GEBRUIKSAANWIJZING

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlaktevoorbereiding</b> | Iedere ondergrond moet in beginsel goed gereinigd, schoon, droog, vet- en olievrij zijn. Verwijderen van de laag: afschuren, afbijten                                                                                                                               |
| <b>Applicatiemethode</b>        | Conventioneel spuiten, HVLP spuiten, Spons<br>Voor aanvang van de beitswerkzaamheden moet absoluut een beitsproef op het originele hout worden uitgevoerd. De tint is afhankelijk van verschillende factoren, zoals kwaliteit van het hout, houttint, houtslip etc. |

Beitsen moeten altijd met minstens 1 laag transparante lak worden gefixeerd en beschermd. Voorafgaand aan het grondverven mag niet tussentijds worden geschuurd. Uiteindelijke tinten verschijnen pas na grondverven, tussentijds schuren en eindlakken met transparante lak en na minstens een nacht drogen.

## Verwerking

Product vóór ieder gebruik meerdere minuten goed, evt. machinaal, doorroeren of schudden.

| APPLICATIE ADVIES                                                           |                                                         |            |                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------|
| Houten substraat onbewerkt                                                  |                                                         |            |                      |                          |
|                                                                             | Product                                                 |            |                      | Aangebrachte hoeveelheid |
| Voorschuren                                                                 | Met korrel 150, daarna 180<br>(Volg de juiste volgorde) |            |                      |                          |
| Beits                                                                       | VARIVA AQUA 8770 WIPE                                   |            |                      | 1x royaal                |
| Opnieuw coaten                                                              | Lak                                                     |            |                      | 120-150 g/m²             |
| Tussenschuren                                                               | Met korrel 220-280                                      |            |                      |                          |
| Opnieuw coaten                                                              | Lak                                                     |            |                      | 120-150 g/m²             |
| Voor meer applicatie voorstellen kunt u terecht bij onze vertegenwoordiger. |                                                         |            |                      |                          |
| APPLICATIE                                                                  |                                                         |            |                      |                          |
|                                                                             | Viscositeit                                             | Verdunning | Nozzle opening in mm | Druk in bar              |
| Bovenbeker pistool                                                          | Viscositeit bij levering                                | onverdund  | 1.2-1.4              | 0.8-1 bar                |

## Verwerkingsvoorwaarden

Optimale omgevings- en producttemperatuur: 15-25 °C. Niet onder +10 °C verwerken.

## Droogtijden

+23 °C / 50% RH (droge laag 20 µm)

### - stofdroog

na 60 minuten

### - kleefvrij

na 60 minuten

### - overschilderbaar

na 12-24 uur

Overlakbaarheid voor gefineerde oppervlakken na 12 uur, voor massief hout na 24 uur bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid

## Reiniging

Reinig de materialen direct na gebruik. Water, ACETON 8000-98.

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID

### Veiligheids- en

Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

### voorzorgsmaatregelen

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.