

# WOODEX AQUA CLASSIC

## Medienos beicas

Vandens ir aliejaus pagrindo, plėvelės nesuformuojantis permatomas medienos beicas, skirtas naudoti išorėje. Apsaugo medinius paviršius nuo drėgmės, nešvarumų, o tonuotas – nuo saulės UV spindulių poveikio.



Naudojimas: Nauji mediniai ir prieš tai plėvelės nesuformuojančiu medienos beicu apdirbti paviršiai, pvz., sienos, durys, langų rėmai, tvoros ir stulpeliai. Ypač rekomenduojama rąstiniais paviršiams. Nerekomenduojama naudoti „WOODEX AQUA CLASSIC“ netonuoto, nes tonavimas apsaugo medieną nuo papildėjimo veikiant ultravioletiniams saulės spinduliams.



## TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Pažymėjimai, patvirtinimai ir klasifikacija</b>	Suomijos Mėlynoji vėliava
<b>Taikymo sritys</b>	Lauko durys, Tvorą, Lauko siena
<b>Rekomenduojamas paviršius</b>	Obliuota nediena, Puikiai supjauta mediena, Rąstas, Mediena, Beicas medienai
<b>Kietųjų dalelių kiekis</b>	Apytikriai 20 pagal tūrį %
<b>Lakieji organiniai junginiai (LOJ)</b>	ES LOJ ribinė vertė (kat. A /f): 130 g/l. Gaminio LOJ daug. 130 g/l.
<b>Praktinė dažų išeiga</b>	Pjautinė mediena: 5 - 8 m <sup>2</sup> /l. Obliuota mediena ir rąstai: 8 - 12 m <sup>2</sup> /l.
<b>Spalvų gama</b>	Skaidrus, tonuojamas permatomais atspalviais. Galutinė spalva bus matoma, kai paviršius išdžius. Jeigu detales veikia oro sąlygos, bespalviai dažai galutiniam paruošimui nenaudojami.
<b>Tonavimo sistema</b>	Teknomix
<b>Blizgumas (60°)</b>	Neapibrėžtas. Gaminys prasiskverbia į medienos poras.
<b>Skiediklis</b>	Neatskiesta.
<b>Tankis</b>	Apie 1 g/ml
<b>Sandėliavimas</b>	Neužšaldyti.
<b>Pakuotės dydis</b>	Skaidrus: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Skiriasi atsižvelgiant į šalį.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

<b>Paviršiaus paruošimas</b>	Nuvalykite visas atšokusias medžiagas, nešvarumus ir dulkes vieliniu, šveitimo šepėčiu ar gremžtuku. Nešvarius ir (arba) pelėsius apaugusius paviršius plaukite su "RENSA FACADE" fasadų valikliu. Kruopščiai nuplaukite paviršius vandeniu ir leiskite išdžiūti.
------------------------------	--

**Gruntavimas**

Padenkite neapdorotą medinį paviršių skaidria WOODEX serijos medienos apsaugos priemone. Palikite vienai dienai, kad išdžiūtų.

**Dengimo būdas**

teptuku, purškiant

**Dengimas**

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Jei reikia, tonuotą gaminį taip pat reikia išmaišyti dažymo metu.

Palikite pakankamai beico iš to paties indo, kad paviršius būtų nudažytas tolygiai, be spalvos skirtumų. Neapdirbtą medieną denkite vieną ar du kartus „WOODEX AQUA CLASSIC“ (atsižvelgdami į spalvos intensyvumą ir reikiamą rezultatą). Medienos beicas dengiamas tolygiai ir per visą sijos ar medienos ilgį, kad neliktų braukimo pradžios taško žymės. Ypač atidžiai apdirbkite medienos galus. Pirmą dangos sluoksnį rekomenduojama dengti teptuku. Purškiant, paviršius baigiamas dengti išlyginant teptuku.

Nerekomenduojama naudoti vien tik skaidrų medienos beicą. „WOODEX AQUA CLASSIC“ apdirbtus medinius paviršius tvarkyti galima „Teknos“ vandens ir tirpiklio pagrindo medienos beicu, o taip pat išorei skirtais dažais. Netinka naudoti ant plėvelę suformuojančio medienos beico, taip pat nenaudoti šiltnamiams, inspektams ar gyvulių pašiūrėms.

**Dengimo sąlygos**

Paviršius turi būti sausas. Drėgmės kiekis medienoje turi būti mažesnis nei 20%. Naudojimo ir džiovinimo metu aplinkos temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė +5 °C, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80 %. Stenkitės nedažyti saulėkaitoje.

**Džiūvimo trukmė**

+23 °C / 50% RH

**- palietus sausa**

2 h

**- perdažymas**

6 h

Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui.

**Atsparumas**

Atsparumas oro sąlygoms: Geras.

**Valymas**

Šiltu vandeniu ir RENSA BRUSH teptukų valikliu. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite.

**SVEIKATA IR SAUGA****Saugos ir atsargumo priemonės**

Žr. saugos duomenų lapas.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimui būdams, esant faktinėms naudojimui sąlygoms. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.