

WOODEX PRIMER

Grundolja

WOODEX PRIMER är en vattenburen färglös grundolja som används för att skydda trätyper utomhus mot fukt och sprickbildning. Den tränger väl in i träet och ger skydd mot vattenabsorption på ändträ. Minskar risken för sprickbildning i trä och målade ytor. WOODEX PRIMER förbättrar vidhäftningen av täckfärgen och kan snabbt övermålas. Används tillsammans med Teknos utomhusfärger och lasyer. Ytor grundade med WOODEX PRIMER ska övermålas så snart som möjligt efter torkning.

Användning: Fönsterbågar, dörrar, fasader, bräd- och stockkonstruktioner, staket, takfot, carportar och liknande obehandlade trätyper utomhus, såsom limträ och CLT-element.



TEKNISKA DATA

Certifikat, godkännande och klassificeringar	Nyckelflaggan (Finland)
Typiska användningsområden	Ytterdörrar, Staket, Yttervägg, Fönster
Rekommenderade underlag	Finsågat virke, Stock, Hyvlat virke
Torrhalt	5 vikt-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Ca 17 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) EU VOC gränsvärde (kat A/h): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l. Det angivna VOC-värdet är genomsnittsvärdet för fabriksstillverkade produkter, och det kan därför förekomma skillnader mellan enskilda produkter som omfattas av detta tekniska datablad.
Praktisk drygheit	Sågat virke: 6 - 8 m ² /l. Hyvlat virke: 8 - 12 m ² /l.
Kulörer	Klar.
Förtunning	Används oförtunnad.
Lagring	Förvaras frostfritt.
Förpackningsstorlek	3 l, 10 l. Tillgängligheten varierar landvis.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	Rengör ytan från löst material, smuts och damm med stål- eller rotborste eller med stålskrapa. Tvätta smutsiga och/eller mögliga ytor med RENSA FACADE fasadtvätt. Skölj därefter ytorna väl med vatten och låt dem torka.
Appliceringsmetod	Pensel, Sprutning, Doppning
Applicering	Rör om väl före användningen. Applicera produkten tunt i en mängd som lätt absorberas av träet. Trä som utsätts för väderpåfrestning ska övermålas med en produkt lämplig för ändamålet.
Appliceringsförhållanden	Ytan som behandlas ska vara torr. Träets fukthalt bör vara under 20%. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Undvik att applicera i direkt solsken. Observera att produkten torkar snabbare vid höga temperaturer och blåsig väder.
Torktid	+23 °C / 50% RH
- klubbfri	1 h
- nästa behandling	Den slutliga ytbehandlingen kan göras efter 16 timmar. Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Rengöring	Varm vatten och RENSA BRUSH penselvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder Se säkerhetsdatabladet.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.