
TOOTEKIRJELDUS 570

11 17.11.2015

TELA 3

kruntvärv

VÄRVITÜÜP

TELA 3 on täismatt vesialuseline akrülaadisisaldusega dispersioonvärv sisetöödeks.

KASUTAMINE

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1. Värv sobib uutele ja varem värvitud puit-, betoon-, krohv-, pahtel-, tellis- ja ehitusplaatpindadele, kus nõutakse täismatti viimistlust. Krundina on värv kaetav erinevate läigetega dispersioonvärvidega.

TEHNILISED ANDMED

KUIVAINESISALDUS

Ca 36 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED

EL LOÜ piirnorm (kat A/g): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l

ÜHENDID

(LOÜ)

KULU

Varem värvitud pinnad: 7-10 m²/l

Pahteldatud ja puitkiudplaatpinnad: 5-8 m²/l

Betoon- ja krohvpinnad: 4-7 m²/l

Ca 1,4 g/ml

TIHEDUS

KUIVAMISAEG +23C,

ÕHU SUHTELINE NIISKUS

50%

-tolmukuiv

½ h

-ülevärvitav

1 h

Kuivamine aeglustub niiskes ja/või jahedas.

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

Vesi. Pese töövahendid vahetult pärast kasutamist.

LÄIGE

Täismatt.

VÄRVITOOTID

Valge. Toonitav sisevärvikaartide heledatesse toonidesse.

Toonide täpsus ei ole täielik.

Off-white T1327 (TC-8168)

PESU- JA KULUMISKINDLUS

Värvitud pind kannatab kergelt kulutust.

Märghõõrdeklass 3 vastavalt EN 13300 (ISO 11998).

PAKENDID

Valge: 2,7L, 9L, 18L.

Off-white T1327 (TC-8168): 18L.

OHUTUSTEAVE

Vt. ohutuskaarti

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest.
Pese varem värvitud pinnad RENSA-SUPERiga.
Matista liivapaberiga kõvad ja läikivad pinnad ning eemalda lihvimistolm.
Eemalda pinnalt vanad liim- ja lubivärvikihid.
Pritspahtellaed, mis ei ole veekindlad, tuleb kruntida lahustipõhise nakkekrundiga FUTURA 3.
Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

KRUNTIMINE

Puitpindade oksakohtade läbituleku vältimiseks krundi puitpinnad FUTURA 3 nakkekrundiga.

VÄRVIMINE

Krundi metallpinnad FERREX AQUA roostetõrjekrundiga.
Galvaniseeritud ja teisi pindu võib värvida otse TELA 3-ga.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Enne kasutamist sega korralikult. Vajadusel vedelda veega. Kanna pinnale üks kuni kaks korda pintslit, rulli või pihustiga.
Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Hea ventilatsioon kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

HOOLDUSJUHEND

Lõplik värvikile moodustumine ja täieliku tugevuse saavutamine võtab aega u 4 nädalat. Selle aja jooksul tuleb pinda hooldada ettevaatlikult.

Niiske või pesuvahendiga puhastamine võib värvipinda kahjustada. Määratud pindade puhul kasuta kuivpuhastamist: kergelt pühkimist, harjamist, tolmuimejat.

LADUSTAMINE

Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
