

TEKNOFLOOR STRIPE

linjefärg för sportgolv

PRODUKTTYP	Vattenburen akrylatfärg för linjemålning av sportgolv inomhus. Färgproduktgrupper 669 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i grupp M1 .
ANVÄNDNING	TEKNOFLOOR STRIPE lämpar sig för målning av golvlinjer i sporthallar inomhus. Målningen görs på grundlacken eller mellan täcklackeringar. För färdigstryckning används KALLE PRO och OPAL täcklackeringar.
TEKNISKA DATA	
Torrhalt	Ca 38 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Praktisk färgåtgång	En strykning: 10 - 12 m ² /l / ca 200 m/50 mm linjebredd
Densitet	ca 1,3 g/ml
Torktid, +23°C / 50 % RH - dammtorr - kan överlackeras och -målas	efter 1 timme efter 2 timmar Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Förtunning och rengöring av redskap	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och RENSA BRUSH penseltvätt.
Glans	Halvmatt
Kulörer	Basfärger 1 och 3. Produkten ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.
Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)	Basfärger 1 och 3: 2,7 L
SKYDDSMÄRKNING	Se säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Träytan som behandlas rengörs från smuts och damm.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen.
Färgen kan förtunnas vid behov med vatten men då kan färgens täckförmåga försvagas.
Färgen appliceras med rulle, pensel, svamp eller spruta.
Färgen appliceras vid behov två gånger.

Målningen av linjer kan utföras på grundlack eller mellan täcklackeringar. Om linjer målas mellan täcklackeringarna, måste täcklackeringen mellanslipas med korn 120-150 och avlägsna slipdammet med dammsugare före linjemålning.

Om linjemålning utföras med tejpning, måste väljas sådan maskeringstejp, som inte lämnar limrester. Rekommenderas att ta bort tejpningar omedelbart efter målningen.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara +18 - 25°C och den relativa luftfuktigheten 35 - 65 %.

ÖVRIG INFORMATION

Lagringsbeständighet: I öppnad förpackning, temperatur över +1 °C, 2 år.
FÖRVARAS FROSTFRITT.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_2426_Tuoteseloste.pdf