

2021

SISESEINAD JA LAED

SISESEINTE JA LAGEDE HOOLDUSJUHE

LAEVÄRVID:

Biora Primer, Biora Air Ceiling

Trend 3

Ekora 3

TeknosPro Katto

Teknoceiling 02

SEINAVÄRVID:

Biora 7, Biora 20, Biora Balance, Biora Air, Biora Clean

Trend 7 ja 20

Ekora 7, 12 ja 20

TeknosPro 5, 7 ja 10

Teknowall 07 ja 05

Vesialuseliste värvide omadused saavutavad lõpptugevuse pärast mõne nädala möödumist normaaltemperatuuril 18-22°C. Enne lõplikku pinna kuivamist tuleb määrdumist ja puhastamist vältida. Kõrgema läikeastmega värvid on mattidest paremini puhastatavad. Värvipinna täiskõvenemise aeg on umbes 2-4 nädalat.

LAEPINDADE TAVAPUHA

Märjalt pühkimine või pesuvahendi kasutamine võib värvipinda kahjustada. Määratud pindade puhul kasuta kuivpuhastamist: ettevaatlik pühkimine ja harjamine, tolmuimeja vms.

SEINAPINDADE PUHA

Värvitud pindu võib puhastada neutraalse (pH 6-8) puhastusvahendiga pühkides. Ära kasuta kunagi alkoholisisaldusega või kangeid orgaanilisi lahusteid. Järgi puhastusvahendi tootjapoolseid juhiseid lahjendamise kohta. Pese alati alt ülespoole. Loputa korralikult veega, kuivata pind ja ventileeri niiske õhk. NB! Ära kasuta liiga kuumat vett!

PLEKIEEMALDUS

Leelis või hallitusepesuvahend võib eemaldada teatud plekke (ettevaatlikult kasutades). Roosteplekkide eemaldamiseks võib kasutada söögiäädikat. Metallil hõõrdumisest põhjustatud musti plekke saab reeglina eemaldada tavalise kustukummiga.

OÜ Teknos
Jüri Tehnopark
Kesk tee 29, Aaviku küla
75305 Rae vald Harjumaa
+372 656 3491