

Polyureapinnoitejärjestelmät

PUA300-C2

Teknopur 300-800 Betoni 2

2 3.5.2024

Betonipintojen käsittelyyn tarkoitettu pinnoitejärjestelmä, jossa pohjustus tehdään kaksikomponenttisellä epoksilakalla ja pinnoitus liuotteettomalla polyureaelastomeeripinnoitteella. Haluttaessa tarkka sävy tai UV-suojaus järjestelmä voidaan pintamaalata liuotinhenteisellä TEKNODUR 0090 -polyuretaanimaalilla.

	PUA300-C2a	PUA300-C2b	PUA300-C2c
TEKNOFLOOR PRIMER 306F-01	pohjustus	pohjustus	pohjustus
TEKNOPUR 300-800	2 x 1500 µm	3 x 1500 µm	2 x 1500 µm
TEKNODUR 0090	-	-	1 x 40 µm
Kokonaiskalvonpaksuus	3000 µm	4500 µm	3040 µm

Käyttö Kulutus- ja kemikaalikestävyyttä vaativiin kohteisiin, esimerkiksi teollisuuden betonilattiat ja -altaat.

Pinnan esikäsittely Sopiva esikäsittely valitaan kohteen mukaan, sementtiliima on poistettava betonin pinnasta. Esikäsittelymenetelmä valitaan käytettävän pohjusteen tuoteselosteen ohjeiden mukaisesti.

Huoltopinnoitus Vanha pinnoite puhdistetaan huolellisesti epäpuhtauksista ja hiotaan himmeäksi. Mahdollinen pintamaali poistetaan esim. hiomalla. Mikäli pinnoite on vaurioitunut, vauriokohdat paikataan polyureakorjausmassalla. Huoltopinnoitus tehdään hiotun ja TEKNOPUR SEALER 200-00:lla pohjustetun pinnoitteen päälle. Tarkemmat huoltopinnoitusohjeet löytyvät Teknoksen polyurea-käsikirjasta.

Mikäli pinnoite on vaurioitunut kemikaalialtistuksesta, vaurioitunut kerros on poistettava ennen huoltopinnoitusta.

[Yksityiskohtaisempaa tietoa yllä mainituista tuotteista saa yksittäisen tuotteen tuoteselosteesta.](#)